



DEKS OLJE D.1

SATURATEUR MAT INCOLORE POUR LES BOIS DURS

PROPRIÉTÉS

- Adapté aux bois denses, gras, difficilement imprégnables.
- Excellente pénétration des supports.
- Non filmogène.
- Finition huilée.
- Facile d'emploi.
- Maintenance aisée.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur
- Bois exotiques : Teck, Acajou, Movingui, Ipé...
- Ponts de bateaux, œuvres mortes sur bateaux, portails, mobilier de jardin, terrasses, caillebotis,

DESCRIPTION

Le DEKS OLJE D.1 est un saturateur à base de résines alkydes et d'huiles naturelles.

Issu des produits traditionnels de qualité marine, il est particulièrement adapté aux bois exotiques.

FINITION

Mat
aspect « huilé »

FORMAT

1L - 2,5L

USAGE

Extérieur



Edité le 19/05/2023

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NFT 36-005
Composition	Résines alkydes et huiles naturelles
Densité	0.850 +/-0.05 à 20°C
Viscosité	30-36 " coupe 3
Extrait sec	32% +/-2%
Point éclair	> + 61°C.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet
Nettoyage d'outils	White-spirit
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max.625g/l.
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	8 à 12 m ² /l par couche. Environ 4 m ² /l en système multicouche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Stockage	Minimum 2 ans dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement (Hors DEKS OLJE D.1).
- Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit), prévoir une préparation préalable du support (nous consulter).
- S'assurer de la porosité du support avant application. Effectuer au besoin un test de la goutte d'eau.
- Ne pas appliquer sur contreplaqué.
- Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support.

Bois neufs :

Laisser le bois aux intempéries 6 mois puis nettoyer avec du DECK CLEANER*. Si nécessaire soit dégraisser le bois avec de l'OIL CLEANER* puis neutraliser avec du DECK CLEANER*. Pour l'Iroko, le padouk et l'azobé, laisser le bois aux intempéries 12 mois puis nettoyer avec du DECK CLEANER* si nécessaire.

Bois vieux, tachés ou noircis :

Nettoyer le support au DECK CLEANER*. Égrener le bois si nécessaire (grain 100 maxi).

Bois gris déjà traités (huilés) :

Déshuiler avec le système OIL CLEANER* + DECK CLEANER*. Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois anciennement lasurés ou vernis :

Revêtement glycérophthalique : décaper le bois avec le système MARINE STRIP*(1) + DECK CLEANER* et égrener si nécessaire (grain 100). Pour les autres revêtements, nous consulter.

Pour des surfaces soumises à de l'eau salée, toujours prévoir un traitement au DECK CLEANER* au préalable.

Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %). Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

(1) Ne pas utiliser MARINE STRIP* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...) à cause des risques de remontées de tanins.

APPLICATION

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Sur les surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Ne pas diluer. Bien mélanger avant la mise en œuvre.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse ou un spalter au fur et à mesure.
- Appliquer une couche de DEKS OLJE D.1 à saturation, dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts. Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois), ne pas laisser sécher entre les couches (appliquer "humide sur humide").
- Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.
- En fin de travaux, procéder à une ultime vérification pour s'assurer qu'il n'y a plus de produit en surface du bois.

NB : Mise en service pontons, terrasses : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.

ENTRETIEN

- Si la surface est tachée ou salie, nettoyer au préalable avec du DECK CLEANER* et bien laisser sécher (3 jours de temps sec minimum).
- Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de DEKS OLJE D.1 en une couche en local ou sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper ou sabler.

Les quantités de DEKS OLJE D.1 à mettre en œuvre sont diminuées de moitié car la protection dans la masse existe toujours. Celle-ci pourra s'effectuer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

En général une seule passe suffit, sur surfaces très poreuses une deuxième passe peut être nécessaire.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 19/05/2023

Owatrol est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70