



DEKS OLJE® D.2

VERNIS BRILLANT QUALITÉ MARINE

PROPRIÉTÉS

- Film résistant et souple qui évite les risques de cloquage, de faïençage ou d'écaillage.
- Aspect brillant et durable.
- Vernis transparent fluide qui ne masque pas le veinage du bois.
- Assure une protection longue durée grâce à la présence d'agents anti-UV.

DESCRIPTION

- Entretien facile par simple nettoyage régulier des surfaces à l'eau douce.
- Très bonne résistance à l'abrasion sèche et humide (en particulier à l'eau salée).
- Finition incolore pour bois exotiques à base de résines alkydes spécialement développées pour la marine.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur et extérieur
- Bois exotiques : Teck, Acajou, Moringui, Ipé...
- Ponts de bateaux, œuvres mortes sur bateaux, portails, mobilier de jardin, lambris, portes, fenêtres...



FINITION
Brillant

FORMAT
1L - 2,5L - 20L

USAGE
Intérieur
Extérieur

Edité le 22/05/2023

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NFT 36-005
Composition	Résines alkydes spéciales
Densité	0.91 ± 0,05 à 20°C
Viscosité	2 ± 0.5 Poises
Point éclair	> 60°C
Matériel d'application	Pinceau, rouleau laqueur, spalter
Nettoyage d'outils	White-spirit
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e : 400 g/l (2010). Ce produit contient max. 399 g/l
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	10 à 12 m ² /l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Stockage	Minimum 2 ans dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Traiter au préalable le bois avec du D.1* (voir fiche technique) et laisser sécher de 24 à 72 heures.
- Le bois doit être propre et parfaitement sec lors de l'application.
- Ne pas appliquer le DEKS OLJE® D.2 par temps humide ou tard dans l'après-midi.
- **Le vernis pouvant rendre la surface glissante, il est préférable, dans le cas de zones de passages, de n'utiliser que du DEKS OLJE® D.1*.**

APPLICATION

- Il faut que le bois soit sec et non collant avant d'appliquer la 1ère couche de DEKS OLJE® D.2.
- Appliquer 4 à 6 couches de DEKS OLJE® D.2 en fonction de l'exposition du support et de l'aspect souhaité.
- Laisser sécher au minimum 12 heures entre chaque couche (voire au minimum 24 heures suivant la température et l'humidité relative de l'air).
- Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches. Si le vernis relève les fibres du bois, il est tout de même conseillé de lisser avec un abrasif fin (>240) avant de continuer. De plus, afin d'avoir un vernis encore plus éclatant, égrener l'avant dernière couche avec un papier abrasif très fin (>400) trempé dans du D.1*. Laisser sécher la surface pendant 1 heure.
- Appliquer la dernière couche de DEKS OLJE® D.2.
- Pour avoir une surface uniforme, vous pouvez appliquer la dernière couche au spalter.
- Laisser sécher 1 semaine avant mise en service.

NB : les éclaboussures ou coulures de vernis doivent être éliminées avant que le produit ne sèche. Après séchage, les taches sont très difficiles à éliminer, aussi faut-il être très attentif et éliminer ces taches immédiatement après application.

ENTRETIEN

- Afin de restaurer le DEKS OLJE® D.2, égrener très légèrement la surface avec un papier abrasif type carrosserie (grain 400) imprégné de DEKS OLJE® D.1*.
- Essuyer ensuite la surface avec un chiffon non pelucheux imbibé de DEKS OLJE® D.1*.
- Le lendemain, appliquer 1 couche de DEKS OLJE® D.2 en suivant les recommandations d'application et en renouvelant l'opération autant de fois que nécessaire.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 22/05/2023

Owatrol est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél.: +33 (0)1 60 86 48 70
Fax: +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS NV/SA
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70