



## MARINE POLYTROL®

# RÉNOVATEUR GELCOAT ET SUPPORT TERNIS

### PROPRIÉTÉS


- Pénétrant et mouillant :
- Il ne laisse aucun film en surface. Pas de risque d'écaillage. Agit en profondeur dans le support qui est régénéré de l'intérieur.
- Riche en résine :
- Il comble toutes les micros-cavités du support, l'imperméabilise.
- Multifonctions :
  - Il élimine les traces de rouille sur l'inox.
  - Il restaure les mats en aluminium anodisé.
  - Il redonne de l'éclat aux gelcoats ternis.

### DESCRIPTION

MARINE POLYTROL® est une protection qui permet de raviver la teintes et l'aspect des coques ternies. Il redonne de la brillance aux métaux polis, chromés ainsi qu'à l'inox.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur et extérieur.
- Plastiques, gelcoats, coques de bateaux.
- Métaux polis, chromés, pièces d'accastillage.
- Aluminium anodisé, mats, bômes, hublots, guindeaux, capots de ponts...
- Inox, balcons, portiques, ridoirs...
- Peintures qui perdent leur éclat.



#### FINITION

Satin

#### FORMAT

0,5L - 1L

#### USAGE

Intérieur  
Extérieur

Edité le 22/05/2023

### CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Classification	Famille I Classe 4a selon norme NFT 36-005
Composition	Résines alkydes
Densité	0. 855 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	Liquide fluide
Point éclair	>60°C
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, chiffon non pelucheux
Nettoyage d'outils	White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat/i) 500 g/l. Ce produit contient max. 489 g/l
Dilution	Ne pas diluer

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Traiter de petites surfaces à la fois afin d'éviter tout séchage incontrôlé du MARINE POLYTROL®. Eviter toute application sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Travailler sur des surfaces propres, sèches et exemptes de taches de graisse et de silicone.

## APPLICATION

- Ne pas appliquer par une température ambiante et/ou une température du support inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C. Une application dans un local mal ventilé peut modifier les temps de séchage.
- Agiter avant emploi
- Raviver les supports ternis :
  - Appliquer une couche de MARINE POLYTROL® à saturation au pinceau sur le support propre et sec.
  - Laisser agir 10 à 15 minutes puis éliminer le produit en excès en l'essuyant avec un chiffon propre et non pelucheux afin qu'il ne forme pas de pellicule en surface.
- Eliminer les piqûres de rouille :
  - Imbiber de MARINE POLYTROL® une laine d'acier 000 puis frotter légèrement le support.
  - Nettoyer le support avec un chiffon propre.
  - Appliquer une couche de MARINE POLYTROL® puis laisser agir 10 à 15 minutes et essuyer avec un chiffon propre.
- Ne pas laisser sécher POLYTROL® avant essuyage.
- En cas de surdosage local ou de coulure, rectifier immédiatement avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux.
- Laisser s'écouler au minimum 24 heures avant mise en service

## ENTRETIEN

Lorsque la brillance ou la teinte passe, renouveler l'opération.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 22/05/2023

---  
Owatrol est une marque

DURIEU SA  
91070 Bondoufle - France  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS NV/SA  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur [owatrol.com](http://owatrol.com)  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
+33 (0)1 60 86 48 70