



MARINE STRIP

DÉCAPANT PEINTURES ANTIFOULINGS ET VERNIS

PROPRIÉTÉS

- Gel sans solvant ni paraffine. Ininflammable.
- Rend les anciens revêtements solubles à l'eau (rinçage à l'eau).
- Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.
- Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles.
- Ne s'évapore pas, ne sèche pas.

DESCRIPTION

Décape les lasures, vernis, peintures et antifouling. Agit seul, sans grattage, par simple rinçage. N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques et les gelcoats.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Applicable sur bois**, métal***, plastique, gelcoat...
- Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps.
- Décape les vernis, lasures, peintures à base de liant gras, glycérophtaliques/alkydes, alkydes uréthanes, ainsi que les antifouling.



FINITION
NC

FORMAT
0,5L - 1L - 2,5L
10L

USAGE
Extérieur

Edité le 22/05/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--|
| Densité | 1.17 +/- 0.05 à 20°C |
| Extrait sec | 21% ± 2 |
| pH | >10 |
| Point éclair | Non classé inflammable |
| Matériel d'application | Brosse, pinceau synthétique. Porter des gants. |
| Nettoyage d'outils | Eau |
| Dilution | Ne pas diluer |
| Rendement | 3 à 5 m ² par litre |
| Stockage | Minimum 18 mois dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. |

RECOMMANDATIONS

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

APPLICATION

- Toujours procéder à un essai préalable.
- Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.
- Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophtalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.
- Appliquer une couche épaisse de MARINE STRIP sur toute la surface à décaper.
- Laisser le produit agir le temps nécessaire.

| Type de revêtement | Temps d'action |
|--|---------------------------|
| Peintures glycérophtaliques | 15 à 20 mn par couche |
| Peintures ou lasure ou vernis acryliques | A déterminer après essais |
| Antifoulings | 12 heures minimum |

Ne décape pas les revêtements bicomposants, les peintures cuites au four, à séchage rapide ou à base de caoutchouc.

- Ne pas laisser sécher, en cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.
- Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un nettoyeur basse pression.
NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.
- Il peut être nécessaire de renouveler l'opération de décapage.
- Après un décapage sur bois**, toujours appliquer du DECK CLEANER* (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du MARINE STRIP afin de le neutraliser.

Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

** Sauf chêne, châtaigner et marqueterie.

*** Sauf aluminium.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 22/05/2023

Owatrol est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70