



## OWAGRIP

### PEINTURE ANTIDÉRAPANTE

#### PROPRIÉTÉS

- Propriétés anticorrosion renforcées + agents anti-UV spécifiques.
- Protège et décore, béton, chapes, terrasses bois et béton...
- Excellente résistance aux piétinements.
- Grande résistance à l'usure et au temps : charges antidérapantes et formule renforcée.
- Aspect satin-mat, retarde l'encrassement, la réverbération. Grande facilité de nettoyage.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Gelcoats, anciennes peintures, acier, aluminium et bois.
- Horizontal : sols.

#### DESCRIPTION

Peinture antidérapante monocomposant base de résines alkydes uréthanes, prête à l'emploi

<b>FINITION</b> Velours	<b>FORMAT</b> 1L - 2,5L	<b>USAGE</b> Intérieur Extérieur
----------------------------	----------------------------	--

Édité le 10/01/2024

#### TEINTES



BLANC



CHAMPAGNE



GRIS CLAIR

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 4A selon norme NFT36005
<b>Composition</b>	Résines alkydes modifiées
<b>Densité</b>	1.30 ±0.05
<b>Viscosité</b>	7-11 Cp.s
<b>Extrait sec</b>	72 % ± 2
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau exclusivement sauf pour les retouches qui pourront être effectuées à la brosse
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 350g/l
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	9 à 10 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage et recouvrabilité</b>	Sec hors poussière : 2 heures. Hors pluie : 4 heures. Recouvrable : 6 heures. Sec au toucher : 12 heures. Sec à cœur : 15 jours. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie.
<b>Nettoyage du matériel</b>	White-spirit
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Bien remuer avant et en cours d'emploi.
- La surface doit être parfaitement sèche, propre et dégraissée.
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint.
- La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C et la température ambiante devra être comprise entre 5°C et 30°C.
- **Surfaces peintes (PU, époxy, glycéro, acrylique) en bon état :**
  - Nettoyer / dégraisser le support avec OWACLEAN\*.
  - Bien rincer et laisser sécher.
  - Sur support parfaitement sec égrener au 80/100 puis dépoussiérer.
- **Surfaces peintes en mauvais état et non adhérentes, acier brut neuf, aluminium :**
  - Sur le support propre et sec, appliquer le primaire PID 60 MARINE\* en 1 couche (consulter la fiche technique).
  - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.
- **Surface en bois brut :**
  - Dégraisser à l'acétone.
  - Egrener au grain 80 /100 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Acier rouillé : Rouille prononcée ou rouille de surface adhérente :**
  - Sur support bien sec, appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®\* ou MARINE OIL\* pour fixer par encapsulage la rouille.
  - Bien laisser sécher, entre 48 et 72 heures.
- **Acier rouillé : Rouille prononcée en condition difficile :**
  - Sur le support propre et sec, appliquer le primaire CIP MARINE\* en 1 couche (consulter la fiche technique)
  - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.
- **Gelcoat / Polyester neufs :**
  - Éliminer l'agent de démoulage (silicone) avec de l'acétone + un grattoir.
  - Nettoyer avec OWACLEAN\* ou un détergent. Laisser sécher.
  - Ponçage avec un grain 180-220.
  - Sur support propre et bien sec, appliquer le primaire PID 60 MARINE\* en une couche.
  - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.
- **Gelcoat / Polyester usés :**
  - Nettoyer avec OWACLEAN\* ou un détergent.
  - Laisser sécher.
  - Ponçage avec un 180-220.
  - Sur support Propre et bien sec, appliquer le primaire PID 60 MARINE\* en une couche.
  - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.

## APPLICATION

- Appliquer 2 couches minces d'OWAGRIP à l'aide d'un rouleau laqueur ou à poils courts (<12mm).
- Déposer environ 150 à 200 microns humides par couche. Soit une épaisseur du film sec d'environ 100 à 150 microns par couche mince.
- Procéder à l'application en passes croisées.
- L'application se fait par zone successives de 1 à 2m<sup>2</sup>. Si l'application est faite en intérieur, assurez-vous d'appliquer du fond de la pièce en direction de la sortie.
- Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage, l'application au pistolet nécessite un réglage spécifique du fait de la présence des charges antidérapantes. Nous consulter.
- Trafic léger sous 48 heures mais pour trafic normal 5 jours minimum.

## ENTRETIEN

Il est variable en fonction de l'intensité et de la fréquence du trafic. Lorsque l'antidérapant est insuffisant, dépolir et repasser une couche mince.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 10/01/2024.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**