



# OWASTRIP

GEL DÉCAPANT BIOSOURCÉ TOUS SUPPORTS



## DESCRIPTION

- Décape les lasures, vernis, peintures et antifouling. Agit seul, avec ou sans grattage.

## SUPPORTS DE DESTINATION

- Applicable sur bois\*\*, métal\*\*\*, plastique, pierre, ciment...
- Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières...
- Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps.
- N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.

## PROPRIÉTÉS

- Gel sans paraffine - ininflammable.
- Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.
- Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles.
- Ne s'évapore pas, sèche lentement.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L - 2,5L

**USAGE**  
Extérieur

**MATÉRIEL**  
Brosse - Pinceau synthétique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Agrume
<b>pH</b>	>10
<b>Densité</b>	1.0 +/- 0.05 à 20°C
<b>Biodégradabilité (OCDE 301F - 28 jours)</b>	Facilement biodégradable
<b>Biosourcé (EN16640)</b>	90%
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, pinceau synthétique. Porter des gants.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	3 à 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Stockage</b>	Minimum 12 mois en emballage hermétique d'origine. Conservé le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

## APPLICATION

- Toujours procéder à un essai préalable.
- Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.
- Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophtalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.
- Appliquer une couche épaisse d'OWASTRIP sur toute la surface à décaper.
- Laisser le produit agir le temps nécessaire.

Type de revêtement	Temps d'action
Huiles	5 mn maximum
Peintures glycérophtaliques	15 à 30 mn par couche
Peintures ou lasures ou vernis acryliques	A déterminer après essais. Au-delà de 4h, procéder en plusieurs fois

## Ne décape pas les revêtements bicomposants, les peintures cuites au four, à séchage rapide ou à base de caoutchouc.

- En cas de séchage, éliminer la pellicule, et appliquer à nouveau
- Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un nettoyeur basse pression. NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.
- Il est possible d'utiliser une spatule pour faciliter l'élimination du produit décapé
- Il peut être nécessaire de renouveler l'opération de décapage.
- Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL®\* (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage d'OWASTRIP afin de le neutraliser.

\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

\*\* Sauf chêne, châtaigner et marqueterie.

\*\*\* Sauf aluminium.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**