



OWATROL®-ATG

PROTECTION BOIS ANTIDÉRAPANTE

PROPRIÉTÉS

- Protection antiglisse extérieure pour le bois protégeant des agressions climatiques (grisaillement...).
- Contient des microbilles antidérapantes à base de cire de polypropylène micronisé (taille des particules : 100 microns).
- Protège et décore le bois durablement.
- Garde son aspect naturel, évite tout grisaillement.

DESCRIPTION

Protection nourrissante U.V renforcés couplée à un système antiglisse pour ponts de bateau, pontons, margelles en Teck, Ipé...

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Vertical.
- Tout ouvrage en bois (neufs ou anciens) utilisés dans l'univers marin ou non.

FINITION

Satin

FORMAT


1L

USAGE

Extérieur

Édité le 08/01/2024

TEINTES



INCOLORE



TECK CLAIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4A selon norme NFT36005
Composition	Résines alkydes
Densité	0,91 ±0.05
Viscosité	750-1000 mPa.s
Extrait sec	72 % ± 2
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient max. 385g/l
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10 à 13 m ² par litre et par couche
Séchage et recouvrabilité	Recouvrable au bout de 6 à 8 heures Séchage : 24 heures minimum Sec à cœur : 5 jours. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie.
Nettoyage du matériel	White-spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

Bois neufs :

- Si brossés, préparés ou suffisamment ouverts (poreux) : application directe.
- Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit), prévoir une préparation préalable du support (nous consulter).

Bois gris non traités :

- Nettoyer au DECK CLEANER*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuiler avec le système OIL CLEANER* + DECK CLEANER*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :

- Pour des revêtements alkydes glycérophtaliques, décaper avec le système MARINE STRIP* + DECK CLEANER*.
- Pour de revêtements acryliques : nous consulter.

- Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur.
- Il doit être exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.
- Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée.
- S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24/48 heures après l'application.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Attention à la rosée matinale.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

APPLICATION

- Ne pas diluer avant et pendant la mise en œuvre.
- Bien mélanger pendant 2 à 3 minutes avec un mélangeur hélicoïdal adapté.
- Répéter l'opération si nécessaire pendant l'application.
- Appliquer une couche d'OWATROL®-ATG sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois.
- Laisser sécher 6 heures au minimum (à 20°C et 60% d'HR) puis appliquer une seconde couche.
- Séchage complet 24 heures.
- Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- Sec à cœur : 5 jours.
- Mise en service d'un ponton ou d'un deck de bateau : trafic léger entre 24 heures et 5 jours. Trafic normal au-delà de 5 jours. La température ambiante et l'humidité relative influencent le temps de séchage.

ENTRETIEN

Avant toute maintenance, si altération de la teinte ou grisaillement du support (rénovation tardive), nettoyer au DECK CLEANER*.

Après séchage (2 à 3 jours) appliquer une à deux couches OWATROL®-ATG selon l'état du support, sur la totalité de la surface en respectant les consignes d'application sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 08/01/2024.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70