

OWATROL

TEXTROL® HES

SATURATEUR MONOCOUCHE
TOUS BOIS IDÉAL BOIS TENDRES



DESCRIPTION

TEXTROL® HES est un saturateur pour tous bois, idéal pour bois tendres.

Développé sur une technologie haut extrait sec capable de pénétrer dans le bois en profondeur, TEXTROL® HES isole et apporte une protection contre les intempéries tout en mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle.

PROPRIÉTÉS

- Saturateur Haut Extrait Sec. Monocouche.
- Barrière anti-UV renforcée.
- Respecte la beauté naturelle du bois.
- Excellente résistance aux variations dimensionnelles.
- Non filmogène. Ne s'écaille pas.
- Microporeux.
- À base d'huiles naturelles végétales.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur : chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin...
- Bois tendres tels que Red Cedar, Douglas, Mélèze, Sapin traités (autoclave, thermo-chauffés hors oléothermie) ou non.
- Bois bruts de sciage, brossés, rabotés neufs préparés ou anciens.

FINITION Mat	FORMAT 1L 2,5L	USAGE Extérieur
MATÉRIEL Rouleau Pistolet Pinceau	5L 20L	



Incolore
aspect bois
mouillé



Bois clair



Bois foncé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Alkydes
Solvant type	White Spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
Densité	0.96 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	Semi-épais, thixotrope.
Extrait sec	69% +/-2%
Brillance	<10 à 60°
Aspect	Translucide teinté
Point d'éclair	>60°C

COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/e) : 700g/l (2010). Ce produit contient max. 310 g/l.
Matériel d'application	Rouleau, pistolet, pinceau.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	12 m ² par litre.
Séchage	48 heures. Mise en service 72 heures pour les parties horizontales.
Nettoyage du matériel	White-spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être propre, parfaitement sec (hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur. Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.
- Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maxi du bois 30°C).
- S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 48 heures après l'application.
Attention à la rosée matinale.

Bois neufs :

- Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage : application directe.
- Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support avec AQUANETT®* suivi du NET-TROL®* ou attendre le déglacage naturel (environ 6 mois), durant ce laps de temps protection possible avec SEASONITE®*. Égrener si nécessaire (papier de 100 ou inférieur).

N.B.

Sur les bois exotiques qui sont majoritairement gras et denses, il sera nécessaire avant l'application du TEXTROL® HES de laisser le bois sans protection pendant 6 mois (12 mois pour l'Iroko, l'Azobé et le Padouk).

Il est également possible de le déglacer avec AQUANETT®* suivi du NET-TROL®*.

Bois gris non traités :

- Nettoyage au NET-TROL®*.

Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuilage avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*.

Bois peints, lasures ou vernis :

- Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).

Sur les bois aérogommés ou sablés, il est vivement recommandé de procéder à un essai préalable.

APPLICATION

- Avant de commencer, assurer vous de la porosité du support puis vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 48 heures.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Il est conseillé de travailler de haut en bas.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
- Appliquer une couche garnie de TEXTROL® HES dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame.
- Attendre 15 à 30 mn puis lisser le surplus pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- En fin de travaux, procéder à une ultime vérification pour s'assurer qu'il n'y a plus de produit en surface du bois. Éliminer alors le surplus avec un chiffon non pelucheux.

ENTRETIEN

Rénovation courante :

Sous l'action des intempéries et des UV, le bois s'éclaircira.

Sur une surface propre et sèche, procéder à une maintenance simple en appliquant une couche généreuse de TEXTROL® HES.

Rénovation tardive (bois grisailés ou noircis) :

Éliminer le gris de surface avec NET-TROL®* (ou AQUANETT®* + NET-TROL®* suivant l'état du bois) puis recommencer le système de protection recommandé (cf. paragraphe APPLICATION).

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70