

ANTISLIP

PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE
TODAS LAS MADERAS



MATERIAL	FORMATO	ACABADO	USO
Brocha	1L	Satinado	
Rodillo	5L		
Pistola			Exterior



INCOLORO



ROBLE CLARO

DESCRIPCIÓN

Protección antideslizante para cualquier tipo de madera.

PROPIEDADES

- Otorga protección y decoración de larga duración a la madera con riesgo de deslizamiento.
- Previene el envejecimiento.
- Contiene microesferas antideslizantes basadas en ceras de polipropileno micronizado (tamaño de partícula: 100 micras)
- Gran facilidad de aplicación.
- Fácil y rápido mantenimiento sin lijar ni decapar.

DESTINO

- Exterior.
- Todo tipo de maderas.
- Superficies horizontales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación	Familia 1 clase 4a según norma NFT36005
Ligante	Resinas alquídicas
Disolvente	Disolvente
Olor	White-spirit
Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla	Monocomponente
Densidad	0,91 ±0,05
Viscosidad	750-1000 mPa.s
Extracto seco	40% ±2
Aspecto	Líquido granulado
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
COV	Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 400g/l (2010). Este producto contiene máx. 385g/litro
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	10-13 m ² por litro y por capa

Secado y recubrimiento	Reprintable: después de 6-8 horas Secado: mínimo 24 horas Secado total: 5 días El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad
Limpieza del material	White-spirit
Almacenamiento	2 años mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La madera debe de estar limpia, sana y seca (higrometría máxima 18%)
- Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- Aplicar a temperaturas entre +5°C y 30°C. No aplicar sobre madera caliente o bajo la luz directa del sol
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación

Madera nueva:

- Si está cepillada, preparada o suficientemente abierto el poro: aplicación directa
- Si está glaseada o con poro cerrado: esperar de 6 a 12 meses o preparar el soporte (consúltenos)

Madera gris sin tratar:

- Limpiar la madera con NET-TROL®* y enjuagar bien
- Una vez seca la madera, lijarla si es necesario (grano 100 máximo)

Madera gris ya tratada (aceitada):

- Eliminar el aceite con el sistema PREPDECK®*+NET-TROL®* y enjuagar bien
- Una vez seca la madera, lijar si es necesario (grano 100 máximo)

Madera previamente pintada, teñida o barnizada:

- Decapar con:
 - Sistema DILUNETT®*(1) + NET-TROL®* para recubrimientos alquídicos o gliceroftálicos
 - Sistema PREPDECK®*(1) + NET-TROL®* para revestimientos acrílicos
- Lijar la madera si es necesario (grano 100 máximo) y luego desempolvar bien

Importante: Despues de la limpieza, dejar secar la madera (3 días en tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%).

Siempre desempolve bien después de lijar.

- (1) No utilizar DILUNETT®* o PREPDECK®* sobre maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo, etc.) por riesgo de acumulación de taninos.

CONSEJO PROFESIONAL

- Siempre desempolve bien después de lijar
- Terminar siempre en un extremo natural de la lama
- Es posible aplicar ANTISLIP como complemento a un saturador (TEXTROL®* o D.1 PRO). Consúltenos

APLICACIÓN

- No diluir
 - Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación (durante 2 a 3 minutos con mezclador helicoidal adecuado). La fase de mezcla es importante para homogenizar adecuadamente los componentes antideslizantes con del producto
 - Aplicar 1 capa de ANTISLIP en toda la superficie y en el sentido de las fibras de la madera. Con rodillo, en superficies pequeñas, prestar atención a la distribución de las cargas antideslizantes (no utilizar rodillos de pintura ni rodillos de pelo corto)
 - Dejar secar mínimo 6 horas, el producto debe de estar seco al tacto
 - Aplicar una segunda capa de ANTISLIP, siguiendo el mismo método
 - En el caso de aplicación a pistola, se recomienda siempre el alisado inmediato con brocha para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme
 - Contemplar entre 24 horas y 5 días para tráfico ligero y más de 5 días para tráfico intenso.
 - Con tráfico muy intenso la superficie requerirá un mantenimiento más frecuente
 - No apto para uso constantemente sumergido (rejillas, etc.)
- * Producto del mismo fabricante. Consultar la ficha técnica.
- (1) No utilizar DILUNETT®* o PREPDECK®* sobre maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo...)

MANTENIMIENTO

El comportamiento antideslizante disminuirá con el tiempo. Cuando sea insuficiente, realice el siguiente mantenimiento:

- Limpieza con SOAPCLEAN* o NET-TROL®* en el caso de madera agrisada
- Dejar secar 3 días con tiempo seco y luego aplicar 1 ó 2 capas de ANTISLIP según el estado del soporte

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* producto del mismo fabricante, consulte su FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control. Fecha de publicación: 08/2022.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com**
**Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en [+34 \(0\)934 680 200](tel:+34934680200)**