

# OWATROL®

## COMPOXELL

PROTECTOR/REVITALIZADOR  
ESPECIAL MADERA  
COMPOSITE



### DESCRIPCIÓN

COMPOXELL® es un acabado destinado a la decoración y renovación de soportes de madera compuesta. Protector contra las agresiones de los rayos U.V. y las inclemencias del tiempo.

### PROPIEDADES

- Protección tintada semitransparente
- Barrera anti-manchas (aceites, grasas, alimentos, etc.)
- Impermeabiliza el soporte
- Fácil aplicación
- Secado rápido

### DESTINO

- Todas las maderas compuestas porosas
- Superficies horizontales (terrazas, etc.) y superficies verticales (revestimientos, etc.), mobiliario de jardín, etc.
- Ideal para cubiertas acanaladas o ranuradas

<b>MATERIAL</b> Brocha Rodillo Pistola	<b>FORMATO</b> 1L 2,5L	<b>ACABADO</b> Satinado  <b>USO</b> Exterior
---	------------------------------	--



Marrón



Gris

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Clasificación</b>	Familia I clase 7b2 según norma NFT36-005
<b>Ligante</b>	Aglutinante de función especial
<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Olor</b>	Sin olor
<b>Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla</b>	Monocomponente
<b>Ph</b>	8-9
<b>Densidad</b>	1.02 +/- 0.05 a 20°C
<b>Viscosidad</b>	Brookfield alrededor de 600 cps. Plano cónico 19,5-21,5 cps
<b>Extracto seco</b>	20% ± 1%
<b>Brillo</b>	Satinado
<b>Aspecto</b>	Tinte semitransparente
<b>Punto de inflamación</b>	No clasificado como inflamable
<b>COV</b>	Categoría de producto A/i: 140 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 100 g/l.
<b>Material de aplicación</b>	Brocha, rodillo o pistola

<b>Dilución</b>	Listo al uso. No diluir
<b>Rendimiento</b>	10 a 12 m <sup>2</sup> /l por capa
<b>Secado y recubrimiento</b>	Secado al tacto: 1 hora Repintable: 4 horas Puesta en marcha: 12-24 horas
<b>Limpieza del material</b>	Agua
<b>Almacenamiento</b>	Mínimo 1 año en su envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El soporte debe de estar limpio, seco, libre de polvo, moho y manchas de grasa
- Limpiar previamente con COMPO-CLEAN\* o con un detergente adecuado. Insistir en las superficies ranuradas
- Proteger las partes que no serán tratadas
- Realizar un ensayo de porosidad (conocido como ensayo de la gota de agua) para asegurarse de que el producto penetre correctamente en el soporte

## APLICACIÓN

- Mezclar bien el producto antes de la aplicación
- Aplicar una capa uniforme de COMPOXELL en todo el largo de la lama
- Siempre detenga la aplicación al final de un corte natural
- Aplicar en una sola capa la cantidad suficiente (en ocasiones es necesaria una segunda aplicación) y alisar adecuadamente para obtener un acabado uniforme
- En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme

El producto no permite ocultar grandes defectos de desgaste, en particular las grandes diferencias de profundidad de las posibles ranuras

## MANTENIMIENTO

Cuando el soporte se aclare con el tiempo, planificar aplicar COMPOXELL® en una sola capa sobre todo el sustrato según el procedimiento mencionado anteriormente, sin lijar ni decapar.

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones en [www.owatrol.com/es](http://www.owatrol.com/es)**  
**Nuestro departamento técnico responderá a todas sus preguntas en **+34 518 890 802****