



OWATROL® E-B

ADITIVO DE PINTURAS

FIJADOR DE FONDOS



DESCRIPCIÓN

OWATROL® E-B es un aditivo en fase acuosa que, una vez añadido a una pintura acrílica o vinílica, permite una fácil aplicación sobre soportes especialmente inestables (enfoscados, pared de cal, pliolites viejos...). También se puede utilizar puro para bloquear un fondo difícil (aluminio, cobre, etc.) antes de pintar.

PROPIEDADES

- Fija fondos inestables y porosos reduciendo el riesgo de desconchado del acabado
- Bloquea y aísla el soporte (manchas/rastros de agua, hollín, humo...) después de un siniestro
- Aísla las manchas de taninos, facilita el repintado de vigas de Roble
- Previene la oxidación de metales no ferrosos (Cobre), previene el desarrollo de óxido verde
- Otorga opacidad a acabados blancos
- Optimiza la adherencia entre la primera y la segunda capa de acabado
- Permite repintar directamente sobre pared lacada, PVC, aluminio, etc.
- Ahorra tiempo, se puede añadir directamente a la pintura en la primera capa ahorrando una imprimación o fijador previo
- Económico, permite reutilizar restos de pintura como imprimación universal

DESTINO

- Puede agregarse directamente a pinturas acrílicas y vinílicas en la primera capa
- Puede usarse puro

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha Rodillo Pistola	1L	Interior/Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación	Familia I clase 4a/7b2 según norma NFT36-005
Ligante	Alquídico y Acrílico
Disolvente	Agua
Olor	Sin olor
Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla	Monocomponente
Ph	8-9
Densidad	0.95 +/-0.05 a 20°C
Viscosidad	Gel fluido: 1250-1500 cps
Extracto seco	38%+/2%
Aspecto	Líquido blanco
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
COV	Valor límite UE para este producto (cat. A/h) 750 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 220 g/l
Material de aplicación	Igual que el recomendado para la pintura con el que se diluirá OWATROL® E-B
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	6 m ² por litro
Secado y recubrimiento	Consultar las instrucciones del proveedor de pintura original Puro: Repintable en 4 horas (temperatura ambiente + 20°C, humedad relativa 50%)
Limpieza del material	Agua + detergente
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Mezclado con la pintura, OWATROL® E-B se aplica sobre un soporte seco, limpio, sano y preparado (desengrasado, lijado, etc.) El uso, naturaleza, calidad, tratamiento y preparación deben cumplir con las normas DTU vigentes y con las indicaciones descritas en el envase de pintura en el que se añadirá OWATROL® E-B
El reconocimiento y la preparación del soporte son responsabilidad del aplicador

APLICACIÓN

- Realizar una prueba de compatibilidad entre OWATROL® E-B y la pintura. La mezcla debe ser homogénea
- Recomendamos mezclar en un recipiente nuevo
- Primero mezclar la pintura sola, luego agregar OWATROL® E-B y mezclar de nuevo
- Temperatura de aplicación entre +5°C y +30°C
- Utilizar OWATROL® E-B solo en la primera capa de pintura
- No apto para pinturas alquídicas/gliceroftálicas, en este caso, utilizar OWATROL®OIL* (consúltenos)
- No usar mezclado con un barniz acrílico transparente

Porcentaje de OWATROL® E-B para acondicionar 1 L. de pintura:		
Superficies sin pinturas	Sólidas y estables	30 % OWATROL® E-B
	Porosas o polvorientas	50 % OWATROL® E-B
Superficies previamente pintadas	Estables	25 % OWATROL® E-B
	Estables, anteriormente pintadas con silicatos, con un pliolite®, con una laca...	30 % OWATROL® E-B
	Polvorientas	50 % OWATROL® E-B
	Antiguos barnices en buen estado	10 % OWATROL® E-B
Superficies inestables o en mal estado		50 % OWATROL® E-B
Superficies especiales	Madera	50 % OWATROL® E-B
	No porosas: plástico, cristal, vinilo...	10 % OWATROL® E-B

Las proporciones de OWATROL® E-B pueden variar según el sustrato, su estado y el modo de aplicación. Los porcentajes anteriores se dan a título indicativo y no comprometen la responsabilidad de Durieu S.A.

Aplicar la mezcla de acuerdo con las recomendaciones y prescripciones definidas por el fabricante de la pintura utilizada.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* Producto del mismo fabricante, consulte su FT

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com/es
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802**