



OWAPHOS

FOSFATANTE DESOXIDANTE
DESENGRASANTE



DESCRIPCIÓN

Elimina óxido, alúmina y trazas de oxidación.

PROPIEDADES

Fosfata, desoxida y desengrasa metales ferrosos y no ferrosos, para una mejor adherencia y resistencia a la corrosión

- Elimina el óxido y desintegra los residuos calcáreos sin esfuerzo

DESTINO

- Interior (requiere aclarado) / Exterior
- Metales ferrosos y no ferrosos

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha Rodillo Pulverizador	1L	Interior/Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	A base de tensioactivos y ácido fosfórico
Olor	Neutro
Ph	1,6
Densidad	0.91 +/- 0.05
Viscosidad	Copa CF4 13" +/- 2"
Aspecto	Líquido translúcido
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pulverizador (boquilla de plástico)
Dilución	Ver abajo. En función del uso
Rendimiento	De 3 a 12 m ² por litro, según el estado y porosidad del soporte, y la dilución realizada
Secado y recubrimiento	Ver abajo
Limpieza del material	Limpie las herramientas inmediatamente después de la aplicación con agua jabonosa
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Temperatura de aplicación entre +5°C y 30°C
- No aplicar bajo la luz directa del sol y durante las horas más calurosas del día. No aplicar en caso de lluvia
- Realizar siempre una prueba previa en una zona discreta

CONSEJO PROFESIONAL

Sobre metales ferrosos fuertemente oxidados, favorecer una solución sin acción química ni aclarado aplicando OWATROL®OIL*, después de cepillar y desengrasar con acetona.

APLICACIÓN

- Proteger del contacto las áreas que no están destinadas a ser tratadas
 - Limpiar, enjuagar y secar los derrames inmediatamente
 - Nunca mezclar con otro producto de limpieza (lejía, desatascador, producto amoniacal, etc.)
- Llevar ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos y la cara

Dilución:

- Elegir un recipiente no metálico, suficiente para acomodar toda la mezcla
- Comenzar agregando agua (al menos el 50% de la cantidad requerida para la dilución), nunca verter OWAPHOS primero al diluir
- Homogeneizar la mezcla con una espátula u otro instrumento de plástico o madera

Fosfatar o pasivar:

- Utilizar puro
- Aplicar OPHAPHOS y dejar actuar un mínimo de 30 minutos. El soporte debe blanquear y matizar ligeramente
- Enjuagar con abundante agua tibia, sin frotar para no eliminar la capa de pasivación
- Tan pronto como esté completamente seco, sin superar las 8 horas, y para evitar que se reanude la oxidación, aplicar una imprimación anticorrosiva tipo PID 60*.

Eliminar el óxido:

- Para óxido ligero, diluir OWAPHOS: a razón de 1 parte de producto por 3 partes de agua
- Para herrumbre generalizada, diluir OWAPHOS: a razón de 1 parte de producto por 1 parte de agua
- Aplicar la solución sobre la superficie seca
- Dejar actuar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales
- Si es necesario repetir la operación
- Una vez obtenido el resultado, aclarar bien y dejar secar sin frotar
- Cubrir con un producto antioxidante antes de 48 horas (tipo PID 60*, OWATROL*OIL, etc.)

* Producto del mismo fabricante. Consultar la ficha técnica.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Antes de usar, lea la etiqueta y la información del producto.

Ayude a preservar el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe y lleve el recipiente vacío a un centro de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales para averiguar cómo desechar los envases que no estén vacíos. No eliminar en la naturaleza.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 11/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com/es
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802****