

OWATROL

OWATROL GALVA

ACABADO ASPECTO GALVANIZADO
TODAS LAS SUPERFICIES



DESCRIPCIÓN

OWATROL GALVA es una pintura de acabado de aspecto galvanizado, aislante y resistente.

PROPIEDADES

- Realza la luminosidad
- Apariencia de "galvanizado duradero" debido a un recubrimiento perfecto de partículas metálicas por el ligante OWATROL OIL®*, evitando además el riesgo de desconchado
- Cubrible para todo tipo de pinturas y barnices monocomponentes
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos
- Gran poder humectante y penetrante
- Excelentes propiedades anticorrosivas
- Muy buenas cualidades filmógenas (adhesión y flexibilidad)
- Resistencia a temperaturas de +175°C en pico

DESTINO

- Interior/exterior
- Rejas y vallas, estructuras metálicas, cubiertas, depósitos y silos, remolques, tubos de escape... Máquinas, bombas, electrodomésticos, tuberías...

ACABADO

Satinado

FORMATO

SPRAY
300 ml

USO

Exterior/
interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Clasificación | Famila I clase 4a según norma NFT36-005 |
| Ligante | Alquídico |
| Disolvente | White spirit |
| Olor | Disolvente |
| Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla | Monocomponente |
| Densidad | 0.93 +/-0.05 a 20°C |
| Extracto seco | 49% +/-2% |
| Brillo a 60°C | 20 a 60 |
| Aspecto | Metálico |
| Punto de inflamación | >60°C |
| COV | Valor límite UE para este producto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Este producto contiene máx. 467g/l. |
| Material de aplicación | Aerosol |
| Dilución | Listo al uso |
| Rendimiento | 18 m ² por litro |
| Secado y recubrimiento | Secado al tacto: 6 horas Repintado: 24 horas Secado y dureza: 10 días |

| | |
|------------------------------|--|
| | Los valores de secado dependen de las condiciones de aplicación y las condiciones atmosféricas |
| Limpieza del material | White spirit |
| Almacenamiento | Mínimo 5 años en su envase hermético original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de manchas de grasa
- Sobre superficies oxidadas o previamente pintadas, eliminar las partes no adheridas con un cepillo metálico o lija y luego eliminar el polvo
- Sobre superficies previamente pintadas y/o muy oxidadas, se recomienda aplicar una capa de OWATROL OIL®* antes aplicar OWATROL GALVA
- Para soportes muy irregulares con muchas aristas o puntas (tipo radiador de fundición), se recomienda la aplicación previa de la imprimación OWATROL-PRIMER AP.60*
- En caso de condiciones extremas, recomendamos OWATROL CIP* antes de la primera capa de OWATROL GALVA
- Sobre materiales como cemento, hormigón: esperar varios meses a su secado y preparar previamente
- Sobre metales no ferrosos (aluminio, galvanizado, zinc, cobre...): se recomienda siempre una primera capa anticorrosiva de OWATROL OIL®* para mejorar la adherencia
- Sobre PVC y plásticos: utilizar sobre fondos mates y viejos, prestando atención a no aplicar sobre polipropileno (PP) y polietileno (PE). Para sustratos plásticos de naturaleza desconocida, realizar una prueba preliminar

APLICACIÓN

- Aplicar a temperaturas entre 10 y 25°C, sin humedad. La aplicación en un área mal ventilada puede afectar los tiempos de secado
- Remover bien el pigmento agitando el envase antes y durante su uso. Para ello, agitar el aerosol hasta que se separe la bola y luego proceder con 2 o 3 movimientos más de agitación
- Cubrir todo lo que no se deba pintar. Atención; la aplicación con atomizador puede generar polvo en los alrededores de la superficie pintada
- Aplicar una capa de OWATROL GALVA. Si se planean dos capas, esperar al menos 24 horas entre las dos aplicaciones
- Cuando se aplique con atomizador, tener cuidado de mantener la cabeza del aerosol a una distancia constante durante toda la aplicación, preste atención a los apoyos irregulares. Realizar movimientos de ida y vuelta a velocidad constante para aplicar el producto en una capa fina sin sobre dosificar. Es preferible aplicar dos pasadas de OWATROL GALVA a una pasada demasiado gruesa
- En caso de sobredosificación local o goteo, rectificar inmediatamente con un cepillo fino
- OWATROL GALVA está basado en OWATROL OIL®* por lo que su secado es lento, lo que permite obtener una película luminosa y muy regular que, además, conserva siempre cierta flexibilidad

MANTENIMIENTO

Mantenimiento habitual:

Después de una limpieza, retire las piezas sueltas y lije la superficie. Luego aplique una o dos capas de OWATROL GALVA según el estado.

Renovación tardía:

Sobre un soporte muy dañado, volver al soporte en crudo lijando o decapando. Posteriormente aplicar 2 capas de OWATROL GALVA.

Nota: Después del lijado/pulido, proceder siempre a un cuidadoso desempolvado del soporte.

SEGURIDAD

Los aerosoles que no estén vacíos deben desecharse correctamente

Los trapos empapados nunca deben tirarse directamente a la basura; séquelos completamente de antemano

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



Fecha de edición: 02/2022

Encuentre todas nuestras soluciones
en **www.owatrol.com/es**
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802**