



# PRIMAFLOOR®

2 EN 1: FONDO BASE + TINTE PARA MADERA



## DESCRIPCIÓN

PRIMAFLOOR® es un fondo aislante tintado o incoloro. Destinado a todo tipo de madera, unifica los sustratos y refuerza la fijación del vitrificador.



## PROPIEDADES

- Insensible a la luz. No amarillea con el tiempo
- Sin olor
- Retrasa la formación de manchas en maderas ricas en taninos o aceites naturales
- Refuerza la sujeción del vitrificador y garantiza un resultado óptimo
- Aísla el soporte (especialmente en el caso de maderas tropicales) antes de la vitrificación

## DESTINO

- Se aplica sobre la madera en bruto antes de la vitrificación
- Suelos de parquet, tarimas, escaleras interiores, nuevos o antiguos
- Uso en todo tipo de madera

| MATERIAL                             | FORMATO | USO      |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Rodillo sintético microfibra Spalter | 1L      | Interior |



Incoloro



Gris antiguo



Nogal

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación                                    | Familia 1 - Clase 7b2 según NFT 36-005                                                             |
| Ligante                                          | Acrílico de alto rendimiento                                                                       |
| Disolvente                                       | Agua                                                                                               |
| Olor                                             | Sin olor                                                                                           |
| Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla | Monocomponente                                                                                     |
| Ph                                               | 8 - 9                                                                                              |
| Densidad                                         | 1.02 +/- 0.05 a 20°C                                                                               |
| Viscosidad                                       | Fluida                                                                                             |
| Extracto seco                                    | 26% +/-2%                                                                                          |
| Brillo                                           | Mate                                                                                               |
| Aspecto                                          | Natural                                                                                            |
| Punto de inflamación                             | Clasificado como no inflamable                                                                     |
| COV                                              | Valor límite UE para este producto (cat. A/g): 140 g/l (2010). Este producto contiene máx. 100 g/l |
| Material de aplicación                           | Rodillo de microfibra sintética (pelo corto 12 mm) o spalter (especial vitrificación)              |
| Dilución                                         | Listo al uso                                                                                       |

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rendimiento</b>            | Aproximadamente de 10 a 12 m <sup>2</sup> por capa por litro. El rendimiento puede variar según el estado del soporte, su impregnación y el equipo de aplicación |
| <b>Secado y recubrimiento</b> | Secado aprox.: dos horas<br>La temperatura ambiente y la humedad del aire afectan al tiempo de secado<br>Imprescindible recubrición antes de las 12h             |
| <b>Limpieza del material</b>  | Agua, después de su uso                                                                                                                                          |
| <b>Almacenamiento</b>         | Mínimo 1 año en envase hermético original<br>Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas                                                     |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteger todo lo que no deba ser tratado
- Retirar las plantas y flores verdes. Cubrir el acuario
- Una buena preparación es fundamental para el aspecto final del acabado
- Parquet previamente aceitado o encerado, preferiblemente limpiar con SPACENETT®\* antes del lijado
- Será necesario lijar la madera para dejarla al descubierto según las siguientes reglas:  
Efectuar sucesivas operaciones de lijado desde los granos más gruesos hasta los más finos.  
Recomendamos lijar en 4 pasos con granos 60 – 80 – 120 – 150.

| Grano grande |    |    | Grano medio |    |    | Grano fino |     |     |     |
|--------------|----|----|-------------|----|----|------------|-----|-----|-----|
| 24           | 30 | 36 | 40          | 50 | 60 | 80         | 100 | 120 | 150 |

- Realizar una prueba previa con el grano más grueso para asegurarse de que el lijado no provoque la aparición de grietas
- Para superficies particularmente sucias o irregulares, comenzar con un grano más grueso (40)
- Usar una rebordadora para los bordes, un raspador o un cincel para madera para los ángulos
- Si es necesario, rellenar las grietas con una masilla aglutinante antes de cambiar a grano fino
- Adaptar la presión y la velocidad de lijado según el grano utilizado, la naturaleza de la madera más o menos blanda y el espesor de la capa de desgaste
- Desempolvar siempre a fondo con una aspiradora entre cada lijado sin olvidar los colectores de polvo (zócalos, radiadores, tuberías, bordes de ventanales, etc.)
- La madera debe de estar limpia, seca, sin aceite y libre de cualquier acabado antes de la aplicación

## APLICACIÓN

- Agitar bien el producto utilizando una espátula para homogeneizar o una batidora helicoidal si es necesario. Evitar en lo posible la introducción de aire en el producto durante la mezcla
- No aplicar cuando la temperatura del aire ambiente y de la madera sea inferior a 10°C y superior a 25°C
- No abrir las ventanas durante la aplicación para evitar un secado demasiado rápido
- Aplicar una mano de PRIMAFLOOR®, dejando que el producto penetre bien
- Comenzar por los bordes y luego cubrir toda la superficie, trabajando en áreas de 2m por 2m
- El aspecto lechoso del producto desaparecerá muy rápidamente para volverse transparente
- Para ciertas maderas tropicales o ricas en taninos, es posible aplicar dos manos de PRIMAFLOOR® con una hora de diferencia, sin exceder las 8 horas. Esta capa base dará un efecto aislante mucho mayor. Secado en unas dos horas. La temperatura ambiente y la humedad del aire afectan al tiempo de secado
- No dejar un intervalo de más de 12 horas entre la aplicación de PRIMAFLOOR® y la primera capa del vitrificador (VEGAFLOOR®\*)
- No es necesario lijar entre la capa de PRIMAFLOOR® y el sellador, sin embargo, para una mejor calidad de acabado, se puede proceder con un lijado ligero (grano fino n°150 – 180)
- No mezclar con selladores en base de solvente

## MANTENIMIENTO

PRIMAFLOOR® es una imprimación que necesariamente debe recubrirse. Para el mantenimiento, consultar las instrucciones dadas para el acabado elegido.

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 11/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

**Owatrol® Original**  
es una marca



**Encuentre todas nuestras  
soluciones en**

[www.owatrol.com/es](http://www.owatrol.com/es)

**Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas**

**en +34 518 890 802**