VÍDEO

RUST SPIRIT
ACTIVADOR DE ÓXIDO

Descripción	Activador de óxido natural para crear efectos decorativos en: - Superficies ferrosas no tratadas - Cualquier otra superficie cubierta por el revestimiento especial para oxidar REACTIV LEAF RUST
Características técnicas	**Acabado:** Líquido **Composición:** A base de oxidantes específicos **Densidad:** 1,02 ± 0,03 **Extracto seco:** 11 ± 3% **COV:** No aplica. **Rendimiento:** De 10 a 15 m^2 por litro dependiendo del efecto decorativo y color final deseados. **Limpieza:** Aclarar con abundante agua y de forma inmediata los elementos que no vayan a ser decorados. **Almacenamiento:** Máximo 5 años protegido de heladas y altas temperaturas.
Aplicación	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. 1- Aplicar RUST SPIRIT en las superficies a decorar. Estas deben estar firmes, limpias y secas. Puede aplicarse directamente con el pulverizador o con algún utensilio (paño, brocha, esponja, etc.) para obtener otros efectos decorativos. 2- En superficies ferrosas no tratadas, la formación de óxido debe comenzar rápidamente si la zona de aplicación no tiene ningún tipo de protección. En caso contrario, preparar la superficie hasta llegar al metal sin tratar. 3- Volver a aplicar RUST SPIRIT de forma regular (en intervalos de 15/30 min) hasta obtener el efecto y el color deseados. Dejar secar 24 horas. 4- Limpiar con abundante agua dulce, dejar secar 48 horas. Para detener la oxidación, aplicar : a. Una capa generosa de OWATROL® OIL (METAL. Interior/exterior) b. o bien una capa del inhibidor especial SPIRIT SEALER (gama REACTIV. Interior) 5 - Para obtener una protección óptima del trabajo realizado se recomienda aplicar el barniz NATURAL VARNISH (mate) o OWATROL® OIL(satinado).
Consejo de decoración	Una aplicación irregular (por zonas) de RUST SPIRIT permite crear un efecto final muy natural (ver vídeo).
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
Fecha de expedición	10/2020

Rendimiento	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
10-15 m^2/L	Entre 5°C y 35°C	Variable en función de la aplicación y de la superficie	Agua

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol® Spirit es una marca DURIEU GROUPE

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com

Nuestro departamento técnico responde a sus preguntas llamando al +33 (0)1 60 86 48 70

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.