



DESCRIPCIÓN

TEAK-OLJE es un aceite incoloro desarrollado para nutrir y proteger profundamente los muebles de jardín y las superficies de teka.

PROPIEDADES

- Conserva la belleza natural de la madera
- Muy penetrante
- Aspecto mate natural
- No oscurece

DESTINO

- Exterior. Horizontal y vertical
- Maderas exóticas: Teka y otras especies utilizadas para muebles de jardín

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha Pad Rodillo Pistola	1L	Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Alquídico
Disolvente	White Spirit
Olor	Disolvente
Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla	Monocomponente
Densidad	0.8+/-0.05 a 20°C
Viscosidad	Fluida
Extracto seco	39% +/-2%
Brillo	Mate
Aspecto	Transparente
Punto de inflamación	>60°C
COV	Valor límite UE para este producto (cat.A/e): 700g/l (2010). Este producto contiene máx. 460 g/l
Material de aplicación	Brocha, pad, rodillo o pistola
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	De 5 a 7 m ² /l por capa El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición de la superficie y la absorbencia, y el modo de aplicación
Secado y recubrimiento	Aplicar húmedo sobre húmedo sin dejar secar, máximo 30 min entre capas, dependiendo de las condiciones climáticas
Limpieza del material	White Spirit
Almacenamiento	Mínimo 2 años en su envase hermético original Almacenar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las maderas exóticas son densas, contienen aceites naturales y en su mayoría están "glaseadas" cuando son nuevas. Estos diferentes parámetros impiden la perfecta penetración de los productos de protección.

Madera nueva

- Dejar la madera durante 6 meses a la intemperie (12 meses para Padouk, Iroko y Azobe) para obtener un desglaseado y apertura natural del poro. Si es necesario, limpiar con NET-TROL®* antes de aplicar TEAK-OLJE

o

- Desengrasar el soporte con acetona con varios paños sin pelusa.
- Lijar la madera en el sentido de las fibras con un grano máximo de 100 para abrir el poro
- Eliminar el polvo

Madera vieja, teñida o ennegrecida

Para la madera que nunca ha sufrido ninguna protección (aceite u otra):

- Limpiar con NET-TROL®*
- Lijar si es necesario (grano 100) y luego desempolvar

Para la madera tratada con una protección no filmógena (aceite u otra):

- Decapar previamente la superficie con AQUANETT®* o PREPDECK®*
- Neutralizar y limpiar el soporte con NET-TROL®*
- Lijar si es necesario (grano 100 máx.) y luego quitar el polvo

Madera anteriormente, teñida, lasurada, barnizada...:

- Decapar la madera con el sistema DILUNETT®* + NET-TROL®* y lijar (grano 100)

APLICACIÓN

- Antes de comenzar, comprobar la porosidad de la superficie y realizar una prueba de tono en un área discreta (esperar a que se seque)
- Proteger todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- No diluir. Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente
- La humedad relativa debe de estar en torno al 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. La humedad de la madera no debe ser superior al 18%
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores
- En vertical o para muebles de jardín, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo
- Aplicar una capa de TEAK-OLJE. Dejar que el producto penetre durante 15-20 minutos como máximo. Si es necesario, trabajar en áreas pequeñas para asegurarse de no exceder este tiempo
- Repetir la operación con una 2ª capa, cuidando de no dejar secar entre manos (aplicar húmedo sobre húmedo)
- Después de la penetración de la 2ª capa (15-20 minutos), retirar el sobrante de producto con un paño seco y sin pelusa para evitar cualquier rastro de brillo

Al final del trabajo, realizar un control final para asegurarse de que ya no queda producto en la superficie de la madera. Si es así retirar el exceso con un paño sin pelusa

Puesta en marcha normal 48/72 horas

MANTENIMIENTO

En exterior, el aspecto aceitado de TEAK-OLJE va desapareciendo progresivamente a lo largo de las siguientes semanas y en función de la exposición al sol.

Cuando la madera se aclare con el tiempo realizar un mantenimiento.

Renovación de mantenimiento:

TEAK-OLJE no se ennegrece ni se pela. En consecuencia, no requiere ningún lijado, desengrasado o decapado previo antes del mantenimiento.

Limpiar y desempolvar el soporte.

Aplicar una sola capa sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola. Después de la penetración, limpiar el exceso de producto con un paño seco y sin pelusa para evitar cualquier rastro de brillo.

Renovación tardía (madera agrisada o ennegrecida):

Eliminar el gris de la superficie con NET-TROL®* (o AQUANETT®*/PREPDECK®*+ NET-TROL®* según el estado de la madera) y luego volver a iniciar el sistema de protección recomendado (ver párrafo APLICACIÓN).

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802****