

# OWATROL®

## VEGAFLOOR®

VITRIFICADOR  
MONOCOMPONENTE



### DESCRIPCIÓN

Vitrificador incoloro híbrido de poliuretano. Acrílico monocomponente de alto Rendimiento. VEGAFLOOR® asegura una alta resistencia al desgaste mecánico y químico (incluidos los productos de amoníaco). Disponible en mate, satinado o brillo

### PROPIEDADES

- Embellece y protege escaleras, suelos de parquet y suelos interiores, nuevos o antiguos. Otorga calidez y luminosidad
- Incoloro – sin olor
- No amarillea con el tiempo. Estable a la luz. No resbaladizo

MATERIAL	FORMATO	ACABADO
Rodillo	1L	Brillante
Spalter	5L	satinado mate
		<b>USO</b> Interior

### DESTINO

- Tráfico normal: dormitorios, salones...
- Tráfico intenso: pasillos, escaleras, comedores...
- Mobiliario: estanterías, encimeras...

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Clase</b>	Familia 1 - Clase 6a/7b2
<b>Ligante</b>	Poliuretano acrílico
<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Olor</b>	Sin olor
<b>Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla</b>	Monocomponente
<b>Ph</b>	8 +/- 0.5
<b>Densidad</b>	1.04 +/-0.05
<b>Viscosidad</b>	CF4: 25" +/-7
<b>Extracto seco</b>	32 +/-2
<b>Brillo</b>	Mate: 15+/-5 Satinado: 35 +/-5 Brillante: >80
<b>Aspecto</b>	Incoloro transparente
<b>Punto de inflamación</b>	Clasificado como no inflamable
<b>COV</b>	Valor límite UE para este producto (cat.i): 140g/l (2010). Este producto contiene máx. 130 g/l
<b>Material de aplicación</b>	Rodillo de microfibra sintética o spalter (especial vitrificación) El uso del mismo rodillo es compatible con la base PRIMAFLOOR®* transparente o tintada
<b>Dilución</b>	Listo al uso, no diluir

<b>Rendimiento</b>	De 10 a 12 m <sup>2</sup> /l por mano El rendimiento puede variar según el estado del soporte y su porosidad
<b>Secado y recubrimiento</b>	Libre de polvo: 1 hora Secado al tacto: 2 a 3 horas Lijado: 4 horas Repintable: 4 a 12 horas Tránsito normal: 24 horas Tráfico pesado: 2 semanas Dureza final: 2 semanas
<b>Limpieza del material</b>	Agua, inmediatamente después de su uso
<b>Almacenamiento</b>	Mínimo 1 año en su envase original sin abrir Conservar protegido de heladas y altas temperaturas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

- Proteger todo lo que no deba ser tratado
- Retirar las plantas y flores verdes. Cubrir el acuario
- Una buena preparación es fundamental para el aspecto final del acabado
- Será necesario lijar la madera para dejarla al descubierto según las siguientes reglas:  
Efectuar sucesivas operaciones de lijado desde los granos más gruesos hasta los más finos.  
Recomendamos lijar en 4 etapas con granos 60 – 80 – 120 – 150.

Grano grueso			Grano medio			Grano fino			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

Realizar una prueba previa con el grano más grueso para asegurarse de que el lijado no provoque la aparición de grietas  
Para terrenos particularmente sucios o irregulares, comienzan con un grano más grueso (40)

Usar una rebordeadora para los bordes, un raspador o un cincel para madera para los ángulos

- Si es necesario rellenar las grietas con una masilla aglutinante antes de cambiar a grano fino
- Adaptar la presión y la velocidad de lijado según el grano utilizado, la naturaleza de la madera más o menos blanda y el espesor de la capa de desgaste
- Desempolvar siempre a fondo con una aspiradora entre cada lijado, sin olvidar los colectores de polvo (zócalos, radiadores, tuberías, bordes de ventanales, etc.)
- La madera debe de estar limpia, seca, sin aceite y libre de cualquier acabado antes de la aplicación
- Se recomienda la aplicación previa de la imprimación PRIMAFLOR®\* para obtener un resultado óptimo con dos manos de VEGAFLOOR®. Es posible aplicar únicamente VEGAFLOOR® en dos o tres manos según el resultado deseado o el estado de la madera
- Para un acabado tintado, es imprescindible la aplicación del sistema PRIMAFLOR®\* tintado y luego dos manos de VEGAFLOOR® incoloro

## APLICACIÓN

- No aplicar cuando la temperatura del aire ambiente y de la madera sea inferior a 10°C y superior a 25°C
- Agitar bien VEGAFLOOR® con una espátula para homogeneizar los agentes matificantes. Usar un mezclador helicoidal si es necesario. Evitar en lo posible la introducción de aire en el producto durante la mezcla
- Aplicar una capa uniforme de VEGAFLOOR®. Realizar 3 pasadas transversales en una sola aplicación mirando hacia la luz y partiendo de la parte opuesta a la puerta para avanzar hacia ella
- Comenzar por los bordes y luego cubrir toda la superficie, trabajando en áreas de 2m por 2m
- Dejar secar de 3 a 4 horas (puede variar según las condiciones ambientales)
- Lijar (grano n° 150 a 180) y desempolvar bien
- Aplicar la 2ª capa de VEGAFLOOR®. No exceder más de 12 horas entre la aplicación de las 2 capas
- Esperar al menos 48 horas antes de volver a colocar muebles, protegiendo los pies con deslizadores
- No cubrir el soporte vitrificado con alfombras o lonas protectoras durante un mínimo de 14 días después de la aplicación del vitrificador

## MANTENIMIENTO

Limpieza:

Desempolvar regularmente la superficie vitrificada con una escoba o una aspiradora.

Para la limpieza de rutina, recomendamos SOAPCLEAN®\*.

Renovación de tratamiento (de 5 a 10 años según necesidad).

Para eliminar restos de cera, sustancias grasas y otras suciedades que obstruyen el suelo, recomendamos SPACENETT®\*.

Realizar un lijado fino (grano 150 a 180).

Aplicar una capa de VEGAFLOOR® como se describe arriba.

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción apropiada para la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con de nuestros servicios que esta hoja no ha sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete no es responsabilidad del fabricante, no estando la aplicación de los productos bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas  
en **+34 518 890 802****