

# OWATROL

# OLÉOFLOOR® NATURAL

## HUILE MATE HAUTE PERFORMANCE



### DESCRIPTION

OLEOFLOOR® NATURAL est une huile mate destinée à protéger et embellir tous les ouvrages en bois d'intérieur.

Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en service, elle contient des résines polyuréthanes modifiées pour mieux résister aux usages du quotidien.



### PROPRIÉTÉS

- Idéale pour bois bruts ou anciennement huilés.
- Odeur agréable.
- Conserve l'aspect naturel du bois.
- Grand confort d'application. Séchage rapide.
- Pénétration optimale, nourrit le bois en profondeur.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacés. Protection renforcée contre l'eau.
- Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux.
- Teintable avec un colorant universel (max. 3 %), uniquement dans la 1<sup>ère</sup> couche.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...).
- Convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement huilés.



Incolore



Blanc antique



Gris antique

MATERIEL	FORMAT	USAGE
Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification)	1 L 5 L 20 L	Intérieur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 - Classe 6a/4a.
Liant	Polyuréthane et alkyde modifiés
Solvant type	Eau
Odeur	Naturelle
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	7.5 – 8.5
Densité	1.04 +/-0.05 à 20°C
Viscosité	Semi-fluide
Extrait sec	25% +/-2%
Brillance	<5 à 60°
Aspect	Conserve l'aspect du bois.
Point d'éclair	Classé non inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) 140g/l (2010). Ce produit contient max. 50 g/l.

<b>Matériel d'application</b>	Rouleau synthétique microfibre poil courts 12 mm, spalter (spécial vitrification)
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	15 à 20 m <sup>2</sup> par litre et par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	- Hors poussière : 30 minutes. - Sec au toucher : 1 à 2 heures. - Égrenable : 4 à 6 heures. - Recouvrable : 4 à 12 heures. - Trafic normal : 24 heures. - Trafic intense : 2 semaines. - Dureté finale : 2 semaines.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau, immédiatement après utilisation.
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.

Pour un support en mauvais état et en particulier **sur les parquets** :

- Il sera nécessaire de poncer le bois afin de le remettre à nu selon les règles ci-dessous :
- Procéder à des ponçages successifs allant des grains les plus grossier aux grains les plus fins.
- Nous conseillons un ponçage en 4 étapes avec les grains 60 – 80 – 120 – 150.

Gros grains			Grains moyens			Grains de + en + fins			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Effectuer au préalable un test avec le grain le plus grossier pour s'assurer que le ponçage ne provoquera pas l'apparition de fissures.
- Pour un sol particulièrement encrassé ou non aplani, débiter avec un grain plus grossier (40).
- Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.
- Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®\* avant de passer aux grains fins.
- Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure
- Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).

Pour un support en bon état :

- Pour un fini de meilleure qualité, il est conseillé de procéder à un égrenage fin (grain 150 ou supérieur) avant application.

Dans tous les cas, le bois devra être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application. Si nécessaire, nettoyer au SOAPCLEAN\* puis laisser sécher.

Se conformer aux normes/DTU en vigueur.

## APPLICATION

- Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.
- Appliquer une première couche régulière et garnie d'OLÉOFLOOR® NATURAL. Réaliser 3 passages croisés en une application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser vers celle-ci.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 3 à 4 heures (peut varier selon les conditions ambiantes).
- Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des 2 couches.
- Appliquer une deuxième couche d'OLÉOFLOOR® NATURAL.

- Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépoussiérer minutieusement entre les deux couches
- Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.
- Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application d'OLÉOFLOOR® NATURAL.

## ENTRETIEN

- Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel).
- Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SOAPCLEAN®\* ou au savon doux.
- Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin (180-200). Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince d'OLÉOFLOOR® NATURAL pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.

Éviter tout nettoyage intensif dans les 3 semaines après l'application d'OLÉOFLOOR® NATURAL.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**