



OWAYELL

ONTGEELT - VERWIJDERT AANSLAG - ONTROEST

BESCHRIJVING

Ontgeelt, lost kalkaanslag op en verwijderst roestvlekken en roestputjes op gelcoat, roestvrij staal... in enkele minuten. Gelvormige formule, druipt niet.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Polyester / gelcoat, geanodiseerd aluminium, plexiglas, glas, roestvrij staal...
- Onderwaterschip, dek, romp, patrijspoorten, kiel, schroefassen, staartstukken, RVS relingen, scepters, kikkers, kabelgeleiders, tuigage, masten en ra's... Nooit gebruiken op verzinkt staal of onbehandeld aluminium.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijderst vergeling en groene, zwarte en roestvlekken.
- Frist de gelcoat op en maakt deze weer wit.
- Ontkalkt door kalkaanslag, zeezout en watersporen op te lossen: rompen, plexiglas patrijspoorten...
- Verwijderst hardnekkige aanslag en vernieuwt antislippoppervlakken.
- Breekt vervuiling door micro-organismen en resten van zeepokken / schelpdieren af op de plaatsen waar ze zich het liefst hechten. Verwijderst uitloopsporen en roestvlekken.
- Passivert staal.
- Herstelt de glans van roestvrij staal (verwijderst roestputjes), geanodiseerd aluminium en verchroomde oppervlakken die door zout en kalk zijn aangetast.

VERPAKKING

1L - 5L

GEBRUIK

Buiten

Uitgegeven op 26/08/2026

KENMERKEN

Samenstelling	Zure basis
Dichtheid	1,092 ±0.05
pH	1
VOS	Buiten het toepassingsgebied van EG-richtlijn 2004/42
Applicatiemateriaal	Kwast, roller, doek, handschoenen, veiligheidsbril
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Rendement	1 tot 8 m ² per liter, afhankelijk van de behoefte
Droging & overschilderbaarheid	Overschilderbaar na 6 tot 8 uur Droogtijd: minimaal 24 uur Volledig uitgehard: 5 dagen. De droogtijd kan variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.
Reiniging gereedschap	Met water; pas op voor spatten.
Opslag	Minimaal 1 jaar in de originele, hermetisch gesloten verpakking. Bewaren uit de buurt van vocht en hoge temperaturen.

AANBEVELINGEN

- Bescherm alles wat niet behandeld moet worden, inclusief onderdelen van polyoxymethyleen (acetaal).
- Niet aanbrengen in volle zon tijdens de warmste uren van de dag.
- Bij gebruik op intact staal, lak, verf en vernis de contacttijd beperken tot maximaal 5 minuten.
- Altijd vooraf testen op een klein, onopvallend oppervlak.
- Draag rubberen handschoenen, geschikte beschermingsmiddelen en een veiligheidsbril.
- Nooit gebruiken op verzinkt staal of onbehandeld aluminium.

TOEPASSING

- Product voor gebruik goed schudden.
- Onverdund gebruiken.
- OWAYELL aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- 5 tot 10 minuten laten inwerken (20 °C en 50% RV).
- De contacttijd aanpassen aan de gewenste toepassing. Mechanische bewerking is niet nodig.
- Met veel schoon water afspoelen (gewone waterstraal), van boven naar beneden.
- Indien nodig de behandeling herhalen.
- Bij zeer sterke vervuiling met veel kalkaanslag: na 10 minuten inwerktijd borstelen met een nylonborstel en vervolgens, zonder tussentijds afspoelen, een nieuwe laag OWAYELL aanbrengen. Daarna opnieuw volgens de werkwijze behandelen (5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens met veel water afspoelen).
- Voor gebruik als passiveringsmiddel op staal en onbehandeld aluminium: verdun **1 deel OWAYELL met 5 delen water**. (Voor de verdunning: doe 2 L water in een geschikte verpakking, voeg OWAYELL toe, meng en vul aan met de resterende 3 L water. Opnieuw mengen voor gebruik).
- 10 minuten laten inwerken en vervolgens grondig afspoelen. Laten drogen en onmiddellijk een beschermende afwerking aanbrengen, bijvoorbeeld verf of lak.

*Product van dezelfde fabrikant. Zie technische fiche.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Neem de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht.

Deze technische fiche vervangt en annuleert alle eerdere fiches met betrekking tot hetzelfde product. Het doel is onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen passende beoordeling van de aard en de toestand van de te behandelen ondergronden vervangen. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant vóór gebruik bij onze diensten na te gaan of deze fiche niet door een recentere uitgave is vervangen. De hier vermelde informatie is indicatief en houdt geen aansprakelijkheid van de fabrikant in, aangezien de toepassing van de producten buiten zijn controle plaatsvindt. **Uitgiftedatum: 26/08/2026.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merk



Ontdek al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70