



POLYTROL®

KLEURHERSTELLER VOOR POLYESTER



BESCHRIJVING

Kleurvernieuwer voor kunststof, steen, metaal, cement, tegels, ...

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Huis / Vloer / Schrijnwerk: Tegels, terracotta tegels, marmer, leisteel, aluminium van schuiframen, veranda's, verf en vernis, messing, brons...
- Buiten / Tuin: Tuinmeubelen, luiken, hekjes, terrastegels, grafstenen, terracotta... Motorfiets: Kunststoffen...
- Auto: Chroom, wieloppes, bumpers, dashboards...
- Scheepvaart: Bootrompen...

EIGENSCHAPPEN

- Herstelt de glans en biedt bescherming voor gepolijste of verchromde metalen: aluminium, chroom, messing, brons...
- Verfrist de kleur en het uiterlijk van verweerde kunststoffen en gelcoats (autobumpers, bootrompen, tuinmeubelen, luiken).
- Revitaliseert marmer, tegels, grafstenen, leisteel, terracotta en tegels waarvan de kleur in de loop der tijd is vervaagd.
- Geeft nieuwe glans aan verf en lak die geleden hebben onder weersinvloeden.
- Bevat geen siliconen.

AFWERKING
Satijn

FORMAAT
250 ml (aerosol) - 0,5 L
1 L – 20 L

GEBRUIK
Binnen
Buiten

MATERIAAL
Kwast - Roller
Pluivrije doek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Classificatie	Familie I Klasse 4a
Bindmiddel	Alkyden
Geur	Kenmerkend voor White-spirit
Monocomposant / Bicomposant mengverhouding	Monocomponent
Dichtheid	0.855 +/- 0.05
Bio-aandeel (EN16640)	39%
Viscositeit	Vloeibare substantie
Vaste stoffen	33% +/- 2 %
Glans	70% bij 60° kan variëren afhankelijk van de absorptie van het oppervlak
Vorm	Licht amberkleurig
Vlampunt	60°C (behalve in aerosol)
Toepassingsmateriaal	Kwast, roller, lakroller, spuitpistolen, doek.
Verdunning	Klaar voor gebruik, niet verdunnen
Rendement	18 m²/l kan variëren afhankelijk van de absorptie van het oppervlak
Droogtijd & overschilding	Stofdroog: ongeveer 6 tot 8 uur - Aanraakdroog: ongeveer 12-24 uur. Herbruikbaarheid: > 24 uur.
Schoonmaken van materialen	White-spirit. doeken doordrenkt met product mogen niet opgeslagen worden of direct in de vuilnisbak gegooit worden. laat ze eerst plat drogen. aerosol 250 ml : na gebruik de valve "kop naar beneden" ontluichten om het product uit de spuitmond te verwijderen en veeg deze schoon met een absorberend doek.
Opslag	Minimaal 2 jaar in de originele, afgesloten verpakking (5 jaar voor aerosols). bewaar het product op een vorstvrije plaats en bij lage temperaturen.

VOORBEREIDING VAN HET OPERVLAK

De oppervlakken moeten schoon, gezond en vrij van vetvlekken, siliconen en altijd droog zijn.

- Oppervlakken die nieuw, weinig geoxideerd of mechanisch gestript zijn :
Grondig reinigen en ontvetten met bijvoorbeeld aceton.
- Oud geverfde en verroeste oppervlakken :
Verwijder losse verflakken en roestdeeltjes met een staalborstel. Reinig en ontvet daarna grondig.
- Kunststof oppervlakken :
Reinigen bij voorkeur met SOAPCLEAN*. Grondig spoelen met zoet water en minstens 12 uur laten drogen.
Maskeren van de gebieden die niet behandeld moeten worden. Let goed op de bescherming van de omgeving bij gebruik van een aerosol.

TOEPASSING

- Niet anbrengen bij een omgevingstemperatuur en/of ondergrondtemperatuur lager dan +5 °c of hoger dan +30 °c. toepassing in een slecht geventileerde ruimte kan de droogtijd beïnvloeden.
- Voor gebruik schudden; bij een aerosol schudden tot de kogel loskomt, daarna nog 2 à 3 keer krachtig schudden.
- Behandel stapsgewijs kleine oppervlakken om ongecontroleerd drogen van polytrol® te voorkomen.
- Breng voorzichtig een laag polytrol® aan.
- Voor metalen oppervlakken: zorgvuldig schuren met zeer fijne staalwol die goed doordrenkt is met polytrol®.
- Bij gebruik van een verstuiver de spuitkop op constante afstand houden tijdens de toepassing, let op bij onregelmatige oppervlakken. beweeg gelijkmatig heen en weer om het product in een dunne laag zonder overdosering aan te brengen.
- Bij plaatselijke overdosering of druipers: onmiddellijk corrigeren met een kwast of pluisvrije doek.
- 10 tot 20 minuten laten inwerken, vervolgens het overtollige product verwijderen met een schone, pluisvrije doek of absorberend papier.
- Laat polytrol® niet drogen vóór het afvegen.
- Laat het product minimaal 24 uur drogen voor ingebruikname.

ONDERHOUD

Wanneer de kleur of glans opnieuw vervaagt, de behandeling herhalen.

* Product van dezelfde fabrikant, raadpleeg het technische gegevensblad.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (vib) beschikbaar op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De gebruiksvoorzorgen naleven.

Uitgegeven op : 08/2026

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Vind al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70