



TEXTROL®

SPECIAAL VERZADIGINGSMIDDEL VOOR ZACHTHOUT

BESCHRIJVING

Verzadigingsmiddel voor zachthout op basis van natuurlijke plantaardige oliën.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Chalets, gevelbekleding, terrassen, hekken, tuinhuisen.
- Zachthout, al dan niet autoclave behandeld, zoals Red Cedar, Lariks, Douglas... Niet gebruiken op multiplex.
- Horizontale of verticale oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Transparante matte bescherming "geoliede uitstraling", langdurig.
- Behoudt het natuurlijke uiterlijk van het hout.
- Niet-filmvormend – bladdert of schilfert niet in de loop der tijd.
- Kleurloos of getint.
- Wordt niet zwart door UV-straling.
- Eenvoudig in gebruik.
- Gemakkelijk en snel te onderhouden, zonder schuren, schrapen of afbijten.
- Kleurbaar met universele vloeibare kleurstoffen, maximaal 30 ml per liter.

AFWERKING

Mat

VERPAKKING

1L - 2,5L - 5L - 20L

GEBRUIK

Buiten

Bewerkt op 02/10/2025



Kleurloos



Gouden Eik



Midden Eik



Rustieke Eik

TECHNISCHE KENMERKEN

Bindmiddel	Alkydes
Oplosmiddeltype	White spirit
Geur	Oplosmiddel
Monocomponent / Two-component	Monocomponent
Dichtheid:	0.875 +/- 0.05 bij 20°C
Biogebaseerd volgens interne methode (MOP-LAB030)	38%
Viscositeit	Vloeibaar
Drogestofgehalte	46% +/-2%
Glans	Mat
Uiterlijk	Translucent, geoliede uitstraling
Vlampunt	> 62°C
VOC	U-limietwaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010). Dit product bevat max. 455 g/l.
Toepassingsmateriaal	Borstel, roller, spuitpistool. Pluizige doek niet gebruiken.
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Rendement	10-12 m² per liter per laag. 5 m² per liter bij meerlaagsysteem.
Droogtijd & overschilderbaarheid	Overschilderen nat-op-nat vóór droging, max. 30 min afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Gebruik voor terrassen, steigers: normaal verkeer na 48-72 uur, afhankelijk van klimatologische omstandigheden.
Reiniging van materiaal	White-Spirit. Doeken niet opbergen of direct in vuilnisbak gooien. Eerst plat laten drogen.
Opslag	Minimaal 2 jaar in originele, luchtdichte verpakking. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

ONDERGRONDBEREIDING

Algemene instructies :

- Aanbrengen op een schone ondergrond, vrij van eerdere coatings behalve TEXTROL®.
- Het hout moet schoon, droog zijn (3 dagen droog weer – maximale houtvochtigheid 18%), gezond en voorbereid volgens de geldende normen – vrij van stof, schimmel, vetvlekken en oude afwerklagen.
- Indien het hout een sterke oppervlakglans vertoont (wat de indringing van het product belemmert), is een voorafgaande voorbereiding van de ondergrond noodzakelijk (contacteer ons).
- Voor de toepassing de porositeit van de ondergrond controleren. Indien nodig een druppelwatertest uitvoeren. Bij gestraald of luchtgomd hout wordt sterk aangeraden vooraf een proef uit te voeren.

Nieuw hout:

Breng onmiddellijk één laag SEASONITE®* aan om het risico op vervorming, scheurvorming en vergrijzing te beperken. Laat het hout vervolgens 6 tot 9 maanden blootgesteld staan (zodat de poriën zich openen) alvorens TEXTROL® aan te brengen.

Onbehandeld vergrijsd hout :

- Reinig het hout met NET-TROL®*.
- Indien nodig het hout licht schuren (korrel 100 max.).

Oud hout, eerder geschilderd, geglaazuurd of gelakt :

- Alkyd-glyceroftalcoating: verwijderen met het systeem DILUNETT®(1) + NET-TROL®.
- Indien nodig het hout licht schuren (korrel 100).

Opmerking : na reiniging het hout laten drogen (3 dagen droog weer – maximale houtvochtigheid 18%).

(1) *DILUNETT® niet gebruiken op tanninehoudend hout (eik, kastanje, Red Cedar...) vanwege het risico op tannine-opstijging. Neem contact met ons op. **

TOEPASSING

- Controleer vóór aanvang de gekozen kleur op een klein oppervlak (wacht op droging).
- Bescherm alles wat niet behandeld moet worden, inclusief planten.
- Niet verdunnen. Het product goed mengen voor en tijdens de toepassing.
- Aanbrengen bij +5°C tot +30°C. Niet in fel zonlicht of op zeer warm hout aanbrengen.
- De relatieve vochtigheid moet ongeveer 50% zijn voor een optimale droging. Volg de geldende normen en DTU. De houtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 18%.
- Niet aanbrengen als er binnen 24 uur regen wordt verwacht.
- Altijd eindigen bij een natuurlijke breuk of een onderdeel zoals een deur of raam.
- Op verticale oppervlakken wordt aangeraden van boven naar beneden te werken.
- Niet laten drogen tussen de lagen.
- Bij toepassing met een spuitpistool, tussentijds gladstrijken met een borstel.
- Op een voorbereide ondergrond een royale laag TEXTROL® aanbrengen in de houtnerfrichting en over de volledige lengte van de plank, met extra aandacht voor de uiteinden.
- Breng een tweede laag aan wanneer het natte uiterlijk van het hout verdwijnt (ongeveer 15–30 min). Laat nooit drogen tussen de lagen. Breng "nat-op-nat" aan. Herhaal tot de ondergrond volledig verzadigd is (houten weerstand bereikt).
- Strijk overtollig product glad (of veeg af) vóór droging om drui- of glanssporen te voorkomen; TEXTROL® moet in het hout trekken en niet op het oppervlak blijven.
- Bij toepassing met een spuitpistool wordt altijd aangeraden het oppervlak glad te strijken om de penetratie te verbeteren en een uniform uiterlijk te verkrijgen.
- Aan het einde van de werkzaamheden een laatste controle uitvoeren om te verzekeren dat er geen product meer op het houtoppervlak achterblijft.
- Opmerking : Gebruik van terrassen, steigers: normaal verkeer na 48–72 uur, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.

ONDERHOUD

- Als het oppervlak bevekt of vuil is, eerst reinigen met NET-TROL®* en goed laten drogen (minimaal 3 dagen droog weer).
- Wanneer het hout in de loop der tijd lichter wordt, één laag TEXTROL® aanbrengen volgens de eerder beschreven werkwijze, zonder vooraf te schuren, af te bijten of te zandstralen.

- Bij onderhoud is geen afbijten nodig. De hoeveelheid TEXTROL® wordt gehalveerd, aangezien de bescherming nog steeds in het hout aanwezig is. Aanbrengen kan met borstel, roller of airless spuitpistool.
- In het algemeen volstaat één keer aanbrengen, zonder schuren, zandstralen of afbijten. Op zeer poreuze oppervlakken kan een tweede laag nodig zijn.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) beschikbaar op onze website www.owatrol.com en de instructies op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Volg de gebruiksvorschriften nauwkeurig op.

Dit technische gegevensblad vervangt en annuleert alle voorgaande gegevensbladen betreffende hetzelfde product. Het is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De hierin vermelde informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen vervanging zijn voor een passende beschrijving van de aard en de staat van de te schilderen ondergronden. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om vóór elke toepassing bij onze diensten na te gaan of dit gegevensblad niet is gewijzigd door een recentere uitgave. De hier verstrekte informatie is indicatief en bindt de fabrikant niet; de toepassing van de producten vindt immers niet onder zijn controle plaats. **Uitgiftedatum : 10/2025.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

**Owatrol® Original
is een merk**



**Ontdek al onze oplossingen op
www.owatrol.com**

**Onze technische dienst beantwoordt
uw vragen op**

+33 (0)1 60 86 48 70