

OWATROL

PRIMAFLOOR®

2 EN 1 : FOND DUR + TEINTE À BOIS



DESCRIPTION

PRIMAFLOOR® est un fond dur isolant teinté ou incolore. Destiné à toutes les essences de bois, il uniformise les supports et renforce la tenue du vitrificateur.



PROPRIÉTÉS

- Insensible à la lumière. Ne jaunit pas dans le temps.
- Sans odeur.
- Ralentit la formation de taches sur les bois riches en tanins ou en huile naturelle.
- Renforce la tenue du vitrificateur et garantit un résultat optimum.
- Isole le support (en particulier dans le cas de bois tropicaux) avant vitrification.

SUPPORTS DE DESTINATION

- S'applique sur bois bruts avant vitrificateur.
- Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.
- S'applique sur toutes les essences de bois.

MATÉRIEL

Rouleau synthétique microfibre Spalter

FORMAT

1 L
10 L en incolore uniquement

USAGE

Intérieur



Incolore avivant



Blanc antique



Gris antique



Chêne moyen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 - Classe 7b2 selon NFT 36-005
Liant	Acrylique haute performance
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8 - 9
Densité	1.02 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	Fluide
Extrait sec	26% +/-2%
Brillance	Mat
Aspect	Naturel
Point d'éclair	Classé non inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 100 g/l.
Matériel d'application	Rouleau synthétique microfibre (poil court 12 mm) ou spalter (spécial vitrification)
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	Environ 10 à 12 m ² par couche au litre. Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, de son imprégnation ainsi que du matériel d'application.

Séchage & recouvrabilité	Séchage en deux heures environ. La température ambiante et l'humidité de l'air influent sur le temps de séchage. Recouvrement impératif avant 12h.
Nettoyage du matériel	À l'eau dès la fin de l'utilisation.
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Enlever les plantes vertes et les fleurs. Déplacer ou recouvrir votre aquarium.
- Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.
- Les parquets anciennement huilés ou cirés, préférer en premier lieu un dégrasage avec SPACENETT®* avant ponçage.
- Il sera nécessaire de poncer le bois afin de le remettre à nu selon les règles ci-dessous :
- Procéder à des ponçages successifs allant des grains les plus grossier aux grains les plus fins.
- Nous conseillons un ponçage en 4 étapes avec les grains 60 – 80 – 120 – 150.

Gros grains			Grains moyens			Grains de + en + fins			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

Effectuer au préalable un test avec le grain le plus grossier pour s'assurer que le ponçage ne provoquera pas l'apparition de fissures.

Pour un sol particulièrement encrassé ou non aplani, débiter avec un grain plus grossier (40).

Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.

- Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®* avant de passer aux grains fins.
- Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure
- Toujours dépeussier minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).
- Le bois devra être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.

APPLICATION

- Bien agiter le produit à l'aide d'une spatule afin d'homogénéiser ou d'un mélangeur hélicoïdal si nécessaire. Éviter au maximum l'introduction d'air dans le produit au mélange.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C.
- Ne pas ouvrir les fenêtres durant l'application pour éviter un séchage trop rapide.
- Appliquer une couche de PRIMAFLOOR® en faisant bien pénétrer le produit.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- L'aspect laiteux du produit va très rapidement disparaître pour devenir transparent.
- Pour certains bois tropicaux ou riches en tanins, il est possible d'appliquer deux couches de PRIMAFLOOR® à une heure d'intervalle sans dépasser 8 heures. Cette couche de fond donnera un effet isolant bien supérieur.
Séchage en deux heures environ. La température ambiante et l'humidité de l'air influent sur le temps de séchage.
- Ne pas laisser un intervalle supérieur à 12 heures entre l'application du PRIMAFLOOR® et la première couche de vitrificateur (VEGAFLOOR®* ou ULTIMAFLOOR®*).
- Inutile de poncer entre la couche de PRIMAFLOOR® et le vitrificateur toutefois pour un fini de meilleure qualité il est possible de procéder à un léger ponçage (grain fin n°150 – 180).
- Ne pas mélanger avec des vitrificateurs solvantés.

ENTRETIEN

PRIMAFLOOR® est un primaire qui doit nécessairement être recouvert. Pour l'entretien, consulter les consignes données pour la finition choisie.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Date d'édition : 11/2021

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70