

OWATROL

RUSTOL-PRIMER AP.60

PRIMAIRE ET FINITION
ANTIROUILLE



DESCRIPTION

RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition à base de RUSTOL-OWATROL®* qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Polyvalent, il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...



PROPRIÉTÉS

- Assure une protection antirouille renforcée et décorative.
- S'applique directement sur la rouille saine et sur métaux peu oxydés.
- Protection UV renforcée. Film souple non cassant.
- Résiste aux températures jusqu'à + 175°C en pointe.
- En tant que primaire, peut être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophtaliques/alkydes-uréthanes, alkydes monocomposant.
- Prêt à l'emploi.
- Le coloris blanc peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).

SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous supports :
 - Bois, PVC, carrelage, fibrociment...
 - Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc...
- Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses...
- Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...

FINITION

Mat

MATÉRIEL

Brosse
Rouleau
Pistolet

FORMAT

0,75L, 2L5
et 20L

USAGE

Extérieur/
intérieur

Existe en 4 teintes miscibles entre elles



Blanc



Gris



Noir



Brun-rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, classe 4a selon la norme NFT36-005
Liant	alkydes
Solvant type	White Spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1.2 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	200-250 Cp selon teinte
Extrait sec	66 % ± 5.
Brillance	25 +/-5
Aspect	Lisse
Point d'éclair	> 60°C.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 430 g/l.

Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	12-16 m ² /l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Hors poussière : 6 à 8 heures. Recouvrable en 24/48 heures. Variation selon la température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte.
Nettoyage du matériel	White-Spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être préparé, propre, sec et non gras. Respecter les règles DTU en vigueur.
- Sur surfaces peu/fortement oxydées et/ou anciennement peintes, éliminer au préalable les parties non adhérentes de rouille ou de peinture.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 % selon DTU en vigueur.
- Surfaces neuves : nettoyage et/ou dégraissage avant application.
- Surfaces oxydées : brossage métallique léger pour éliminer toute partie rouillée non adhérente.
- Surfaces anciennement peintes et oxydées : il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant application.
- Surfaces métalliques non ferreuses : bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...). Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Procéder à un nettoyage et/ou dégraissage avant application.

APPLICATION

- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- S'applique en une couche en tant que primaire. En finition une à deux couches supplémentaires. Laisser sécher 24/48 heures entre les couches.
- Appliquer directement après préparation une à deux couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.
- Surfaces fortement oxydées : additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 en première couche.
- Ne pas solliciter mécaniquement le produit avant les 10 jours nécessaires à l'établissement des qualités mécaniques optimales de la peinture.
- Pour un choix de finition plus large, le RUSTOL AP 60 constitue un excellent primaire pour des finitions tel que le RUSTOL DECO®* par exemple.

ENTRETIEN

Rénovation usuelle

Procéder à un léger égrenage suivi d'un dépolissage puis sur un support propre et sec appliquer une ou deux couches de RUSTOL-PRIMER AP60.

Rénovation tardive

En cas d'écaillage ou sur un support très abîmé, revenir au support nu par ponçage ou décapage puis appliquer deux couches de RUSTOL-PRIMER AP60.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

** hors PP et PE, faire un essai préalable.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70