



TEAK-OLJE

ACEITE PARA TECA

Descripción	Protege y nutre la madera en profundidad.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Conserva la belleza natural de la madera.• Aspecto mate natural.• No se oscurece.
Destino	<ul style="list-style-type: none">• Exterior. Horizontal/vertical.• Maderas exóticas: Teca y otras especies utilizadas para muebles de jardín excepto Keruing.
Características técnicas	<p>Aglutinante: Alquídicico Tipo de disolvente: White-Spirit Densidad (a + 20 °C): 0,8 ± 0,05 Viscosidad: fluida Extracto seco: 39 ± 1 Punto de inflamación: PE> 60 °C Envase: 1 L COV: 540 g por litro</p>
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">• La madera debe de estar limpia y seca (3 días de clima seco - humedad máxima de la madera 18%) antes de la aplicación de TEAK-OLJE.• Una preparación del soporte descrito en el párrafo siguiente es fundamental para un resultado óptimo.
Preparación de la superficie	<p>Madera nueva:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dejar la madera expuesta durante 6 meses para eliminar su glaseado y apertura de los poros de forma natural. Si es necesario limpiar con NET-TROL® * antes de aplicar TEAK-OLJE o lijar la madera en la dirección de la veta de la madera con papel de lija grano 100 para abrir los poros.• Quite el polvo con cuidado. <p>Madera vieja, agrisada o ennegrecida:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La madera que nunca ha no sufrido ninguna protección (aceite u otro).<ul style="list-style-type: none">• Limpiar con NET-TROL® *.• Lijar si es necesario (grano 100) y eliminar el polvo.2. La madera que ha sido previamente sometida a una protección no filmógena (aceite u otro).<ul style="list-style-type: none">• Decapar previamente el soporte con PREPDECK® *• Neutralizar y limpiar el soporte con NET-TROL® *.• Lijar si es necesario (grano 100 máx.) y eliminar el polvo. <p>Madera antiguamente pintada, barnizada, ...:</p> <ul style="list-style-type: none">• Decapar la madera con el sistema DILUNETT® * + NET-TROL® * y lijar (grano 100). <p>Nota: solicite a nuestro Departamento Técnico el modo de funcionamiento.</p>
Aplicación	<ul style="list-style-type: none">• No diluir.• Aplicar una capa de TEAK-OLJE. Deje que el producto penetre durante 15-20 minutos.• Repetir la operación con una 2ª aplicación, cuidando que no se seque entre mano y mano (aplicación húmedo sobre húmedo).• Después de la penetración de la segunda capa (15-20 minutos), limpiar el exceso de producto con un paño seco sin pelusa para evitar cualquier rastro de brillo. <p>Nota: En exterior, la apariencia aceitada de TEAK-OLJE desaparece gradualmente durante las siguientes semanas y dependiendo de la exposición al sol. Cuando la madera se aclare con el tiempo, contemple un mantenimiento.</p>
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza del material	White-Spirit.

Rendimiento	10 a 12 m2/L por capa
Mantenimiento	Aplicar una sola capa sobre el sustrato con brocha, rodillo o pistola. TEAK-OLJE no se ennegrece, no se pela; Por lo tanto, no requiere lijado, desengrasado o decapado antes del mantenimiento.
Almacenamiento	Mínimo 2 años en embalaje hermético original.
Seguridad	Peligroso. Observe las precauciones de uso. Los paños empapados no deben almacenarse ni tirarse directamente a la basura. Séquelos planos de antemano. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en el sitio web www.owatrol.com y los textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Fecha de edición	Febrero 2018

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol® Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com