














BOIS COLOR

PEINTURE POUR BOIS MAT PROFOND

Description du produit	Protection colorée mate destinée à protéger et à décorer les bardages et les terrasses en bois.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Excellente durabilité sans écaillage (15 ans en bardage vertical et 5 ans en terrasse horizontale).• Grande facilité d'application.• Aspect décoratif mat tendance qui conserve l'aspect naturel du bois.• S'applique sur tous les bois neufs ou anciens préparés.• Produit microporeux, il laisse le bois respirer.• Très haute tenue des couleurs.
Destinations	Usage extérieur : <ul style="list-style-type: none">• Tous bois : résineux, feuillus, exotiques, thermochauffés ou transformés (Accoya® et Kebony®).• Bois bruts neufs ou anciens préparés.• S'applique aussi sur béton, PVC,...
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille I classe 4a/7b2 selon norme NFT36-005 Finition : Mate Liant : Acrylique/alkyde Solvant type : eau Densité à + 20°C : 1,19 ±0,06 Viscosité : Brookfield 2000-3000 cps Extrait sec : 49% ±3% Point d'éclair : Non classé inflammable Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé Conditionnements : 1 L et; 2,5 L COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 129 g/L.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; text-align: center;"><div style="width: 15%;"><p>RAL 9010 Blanc</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 9001 Lin</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 9006 Alu nacré</p></div><div style="width: 15%;"><p>Gris antique</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 7043 Gris carbone</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 7045 Gris platine</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 7016 Gris anthracite</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 9005 Noir</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 3003 Rouge basque</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 6005 Vert basque</p></div><div style="width: 15%;"><p>RAL 6021 Vert de gris</p></div></div>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Le support doit être propre, sain et sec selon les normes DTU en vigueur.• L'hygrométrie doit être de 18% maximum (3 jours de temps sec).• Bien mélanger avant la mise en œuvre.• Toujours prévoir la quantité de BOIS COLOR nécessaire pour être certain d'achever les travaux. Mélanger pour chaque couche les pots entre eux afin d'éviter toute variation de teinte éventuelle. <p>BOIS NEUFS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Procéder au test de la goutte d'eau pour vérifier l'imprégnabilité du bois. Si elle est absorbée immédiatement, vous pouvez appliquer directement le BOIS COLOR. <p>Si l'eau à des difficultés à pénétrer, en fonction des essences de bois procéder comme indiqué ci-dessous avant d'appliquer le BOIS COLOR :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bois résineux glacés ou trop humides (autoclaves). Dès la pose du support, appliquer SEASONITE®*. Laisser le bois exposé pendant environ 6 mois.- Bois exotiques glacés ou gras : laisser le bois 6 mois aux intempéries (12 mois pour l'Iroko, l'Azobé ou le Padouk). <p>BOIS GRISÉS NON TRAITÉS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dégriser le bois avec le NET-TROL®* pur et rincer soigneusement. Laisser sécher le bois 3 jours de temps sec puis égrener au grain 80 si nécessaire.

Préparation du support (suite)	<p>BOIS GRIS, NOIRCIS ANCIENNEMENT HUILÉS... :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*. Egrenier le bois si nécessaire (grain 80). <p>BOIS ANCIENNEMENT VERNIS, PEINTS OU LASURÉS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décaper le bois (sauf bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,) avec le système DILUNETT®* + NET-TROL®* et rincer soigneusement. Laisser sécher 2 à 3 jours de temps sec. Egrenier le bois si nécessaire (grain 80). <p>Pour les bois tanniques, procéder par ponçage ou à l'aide d'un décapant à sec (nous consulter).</p> <p>NB :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas d'égrenage ou de ponçage, veiller à un à un dépoussiérage soigneux du support. • Température d'application : entre +10°C et 30°C.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, spalter, rouleau poil court ou moyen (selon rugosité du support), pistolet Airless buse 517 ou 519.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche fine de BOIS COLOR et laisser sécher 4 heures (température 20°C, humidité relative 50%). • Appliquer une seconde couche fine de BOIS COLOR. <p>En cas d'application au pistolet, prévoir un lissage au spalter afin d'éviter les coulures et favoriser la pénétration dans le bois.</p> <p>Le produit est parfaitement sec et dur après 24 heures.</p> <p>Prévoir 4 à 7 jours selon conditions atmosphériques avant la mise en service des surfaces au sol (terrasses, pontons...) pour un trafic léger.</p>
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Les surfaces les plus exposées aux intempéries ou aux passages fréquents vont se marquer plus rapidement. Dans le cas d'un entretien courant, nettoyer le support avec le SOAPCLEAN®* puis appliquer une couche de BOIS COLOR de manière uniforme. <p>Dans ce cas d'un entretien tardif, nettoyer le bois avec le NET-TROL®* et appliquer une à 2 couches de BOIS COLOR selon l'état du support.</p>
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 8 à 10 m²/L par couche. • Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage et recouvrabilité	<ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 1 heures. • Recouvrable : 3 à 4 heures. • Sec et dur : 24 à 48 heures.
Nettoyage du matériel	<ul style="list-style-type: none"> • immédiatement après utilisation à l'eau.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Craint le gel.
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p>
Date d'édition	Janvier 2021

*Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

*Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70*