



# REACTIV LEAF BRONZE

## REVESTIMIENTO ACABADO BRONZE

<b>Descripción</b>	Revestimiento Bronce para aplicar en superficies debidamente preparadas. Este producto aporta un acabado en Bronce y permite, combinado con el producto BRONZE SPIRIT, obtener efectos decorativos naturales de Óxido Azul. Inodoro.
<b>Destino</b>	REACTIV LEAF BRONZE se aplica sobre cualquier superficie debidamente preparada, firme, limpia y seca. No es necesaria su aplicación sobre superficies de bronce puesto que el BRONZE SPIRIT oxida directamente este tipo de material. En superficies de difícil adherencia (plástico, vidrio, cerámica, acero inoxidable, metales no ferrosos, etc.) aplicar previamente la imprimación ABSOLUTE PRIMER si fuese necesario. En superficies sensibles a los ácidos (algunos plásticos, maderas tánicas como roble y castaño, etc.) aplicar previamente BLOCKING PRIMER si fuese necesario.
<b>Características técnicas</b>	<b>Acabado:</b> Revestimiento decorativo reactivo bronce <b>Composición:</b> A base de pigmentos específicos <b>Densidad:</b> 1,09 ± 0,03 <b>Extracto seco:</b> 26 ± 3% <b>COV:</b> Valor límite de la UE para este producto (cat A/I): 200 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 50 g/L COV. <b>Rendimiento:</b> 5 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto decorativo deseado. <b>Limpieza:</b> Con agua jabonosa en cuanto se termine de aplicar el producto. <b>Almacenamiento:</b> Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
<b>Aplicación</b>	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. Aplicar una capa de REACTIV LEAF BRONZE con una brocha o un rodillo (pelo medio) para cubrir la superficie firme, limpia y seca, debidamente preparada (ver arriba). Esperar 6 horas antes de aplicar una segunda capa de REACTIV LEAF BRONZE. Pasados 5 minutos, con el producto todavía húmedo, pulverizar BRONZE SPIRIT para activar el REACTIV LEAF BRONZE y crear un efecto decorativo natural de Óxido Azul.  Aplicar el producto con una temperatura de entre 5°C y 25°C, sin inclemencias meteorológicas ni humedad residual.
<b>Consejo de decoración</b>	Aplicar el REACTIV LEAF BRONZE dando pequeños toques con una brocha permite crear un efecto final de Óxido Azul muy natural (ver vídeo). Es posible corregir el trabajo realizado tras un secado completo, volviendo a aplicar de forma localizada REACTIV LEAF BRONZE y/o BRONZE SPIRIT según el método indicado anteriormente.
<b>Seguridad</b>	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
<b>Fecha de expedición</b>	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
± 5 m <sup>2</sup> /L	Brocha / rodillo de pelo medio	Entre 5°C y 25°C	Mínimo 6 horas	AGUA

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit  
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas  
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión. \* Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior, presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).