

OWATROL

RUSTOL-DÉCO

PEINTURE ANTIROUILLE DECORATIVE
TOUS SUPPORTS



DESCRIPTION

RUSTOL-DÉCO est une peinture qui assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tout support. Elle est disponible en brillant et également en 3 bases à teinter.



PROPRIÉTÉS

- Facile d'emploi.
- Application possible directement sur la rouille saine grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL®*.
- Adhère sur tout support ; le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface.
- Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et la pollution.
- S'applique directement sur les métaux peu oxydés.
- Résiste à des températures de +175°C en pointe.
- Film souple, non cassant. Excellent tendu.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Métaux ferreux et non ferreux (galva, aluminium, zinc).
- Bois, plastiques**, polystyrène expansé, verre.
- Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses. Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries.

MATÉRIEL

Pinceau
Rouleau
Pistolet

FORMAT

0,75L, 2,5L
et 20L

USAGE

Extérieur/
intérieur

10 teintes RAL BRILLANTES



RAL 9010
Blanc
pur



RAL 7037
Gris
poussière



RAL 7040
Gris
fenêtre



RAL 7016
Gris
anthracite



RAL 9005
Noir
profond



RAL 5002
Bleu
outremer



RAL 6009
Vert
sapin



RAL 6005
Vert
mousse



RAL 3001
Rouge
sécurité



RAL 8028
Terre
brune



RAL 1007
Jaune
sécurité

+ 3 teintes micacées



**MICA
DB 701**
Light grey



**MICA
DB 702**
Grey



**MICA
DB 703**
Dark grey

+ 3 bases à teinter (mat, satin, brillant)



Pastel base



Middletone



Deeptone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005
Liant	Alkyde
Solvant type	White spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
Densité à 25°C	Mat 1.21 +/- 0.05 Satin 1.20 +/- 0.05 Brillant 1.20 +/- 0.05
Viscosité	8-20 selon teinte et brillance
Extrait sec	73% +/-5% selon teinte et brillance
Brillance à 60°C	Mat <15 Satin 50 +/-5 Brillant >70
Aspect	Tendu lisse
Point d'éclair	<60°C
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 400 g/l.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet Airless
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	15 m ² par litre
Séchage & recouvrabilité (à 20°C avec une humidité relative de 50%)	Sec au toucher : 6 heures Recouvrable : 24 heures Sec et dur : 10 jours
Nettoyage du matériel	White-Spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisses.
- Sur les surfaces oxydées ou anciennement peintes, éliminer les parties non adhérentes à la brosse métallique ou au papier de verre puis dépoussiérer.
- Sur les surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* avant la première couche de RUSTOL-DÉCO.
- Pour les supports très irréguliers avec beaucoup d'arrêtes ou de pointes (type radiateur en fonte), nous conseillons l'application du primaire RUSTOL-PRIMER AP.60* au préalable.
- En cas de conditions extrêmes, nous recommandons le RUSTOL CIP®* avant la première couche de RUSTOL-DÉCO.
- Sur matériaux type ciment, béton : attendre plusieurs mois de séchage et éliminer la laitance.
- Sur métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : utilisation sur fonds mats et anciens. Sur supports neufs dégraisser à l'acétone.
- Sur PVC et plastiques : utilisation sur fonds mats et anciens, attention pas d'application sur polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Pour les supports plastiques de nature inconnue, effectuer un essai préalable.

APPLICATION

- Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. En cas de dilution, pour une application pistolet privilégier le RUSTOL OWATROL® pour conserver l'efficacité optimale du produit.
- S'applique au pinceau, rouleau laqueur (laqueur poil court ou laqueur mousse haute densité) ou au pistolet (une légère dilution 5 à 10% maximum peut être nécessaire) selon le support et la qualité de finition voulue.
- Appliquer par petite zone correspondant à la taille de votre matériel. Penser à faire chevaucher les différentes zones d'application.
- Charger votre rouleau ou pinceau de produit et procéder à un essorage doux sur une surface plane pour éviter les coulures. Dans la mesure du possible, préférer une application horizontale ou de haut en bas.
- Sur surface plane, décharger verticalement votre rouleau ou pinceau sur le support puis étaler horizontalement d'abord puis à nouveau verticalement. Deux passes doivent suffire.

- Pour une application sur bois, privilégier de finir la seconde passe dans le sens du fil du bois.
- Appliquer une couche de RUSTOL-DECO. La première couche doit être fine et uniformément répartie. Si le support est très irrégulier ou très poreux, effectuer une légère dilution (2 à 5%) ou adapter votre matériel d'application. Il est parfois nécessaire d'insister sur les zones fortement oxydées pour accompagner le produit sur l'ensemble de la surface à peindre. Laisser sécher 24 heures.
- Pour une qualité de finition optimale, effectuer un égrenage fin entre couche (papier de verre 320 ou plus).
- Appliquer une seconde couche de RUSTOL-DECO. Ne pas fatiguer le produit en l'étalant de trop, le laisser se tendre naturellement.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité. Une application dans un local mal ventilé peut modifier les temps de séchage.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Ne pas solliciter mécaniquement le produit avant les 10 jours nécessaires à l'établissement des qualités mécaniques optimales de la peinture.

ENTRETIEN

Rénovation usuelle

Procéder à un léger égrenage suivi d'un dépoussiérage puis sur un support propre et sec appliquer une ou deux couches de RUSTOL-DECO.

Rénovation tardive

En cas d'écaillage ou sur un support très abîmé, revenir au support nu par ponçage ou décapage puis appliquer deux couches de RUSTOL-DECO.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

** hors PP et PE, faire un essai préalable.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70