

# OWATROL

## TEXTROL

SATURADOR ESPECIAL  
MADERAS BLANDAS



### DESCRIPCIÓN

Saturador para maderas blandas, basado en aceites vegetales naturales.

### PROPIEDADES

- Protección mate transparente "aspecto aceitado" de larga duración
- Conserva el aspecto natural de la madera
- No forma película: no se escama ni se pela con el tiempo
- Incoloro o tintado
- No se oscurece bajo los rayos UV
- Fácil de usar
- Fácil y rápido mantenimiento, sin pulido, lijado o decapado
- Se puede teñir con colorantes líquidos universales a razón de 30ml por litro como máximo

### DESTINO

- Chalets, revestimientos, terrazas, vallas, casetas de jardín
- Maderas blandas tratadas en autoclave o no, como Cedro Rojo, Alerce, Abeto Douglas, etc. No recomendado para madera contrachapada
- Superficies horizontales y verticales

| MATERIAL | FORMATO | ACABADO                |
|----------|---------|------------------------|
| Brocha   | 1 L     | Mate                   |
| Pad      | 5 L     |                        |
| Rodillo  | 20 L    |                        |
| Pistola  |         | <b>USO</b><br>Exterior |



Incoloro



Roble  
Dorado



Roble  
medio



Roble  
Rústico

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ligante                     | Alquídico  |
| Disolvente                  | White spirit   |
| Olor                        | Disolvente   |
| Monocomponente/bicomponente | Monocomponente   |
| Densidad                    | 0.875 +/- 0.05 a 20°C  |
| Viscosidad                  | fluido   |
| Extracto seco               | 46% +/-2%  |
| Brillo                      | Mate   |
| Aspecto                     | Transparente, aspecto mojado   |
| Punto de inflamación        | > 62°C   |
| COV                         | Valor límite UE para este producto (cat. A/f): 700 g/l (2010). Este producto contiene máx. 455g/l. |
| Material de aplicación      | Brocha, rodillo, pistola o pad para madera   |
| Dilución                    | Listo al uso, no diluir  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Rendimiento</b>            | 10 a 12 m <sup>2</sup> por litro y por capa. 5 m <sup>2</sup> por litro en sistema multicapa  |
| <b>Secado y recubrimiento</b> | Aplicar húmedo sobre húmedo entre capas, máximo 30 min, dependiendo de las condiciones climáticas<br>Puesta en marcha de terrazas y pantalanés: tráfico normal 48/72 horas según las condiciones meteorológicas |
| <b>Limpieza del material</b>  | White-Spirit.<br>Los trapos empapados no deben almacenarse ni tirarse directamente a un bote de basura<br>Déjelos secar planos de antemano  |
| <b>Almacenamiento</b>         | Mínimo 2 años en envase hermético original<br>Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas   |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### Instrucciones generales:

- Se aplica sobre una superficie limpia y libre de cualquier tratamiento anterior que no sea TEXTROL®
- La madera debe de estar limpia, seca (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y preparada según las reglas del arte y las normas vigentes - libre de polvo, moho, manchas de grasa y cualquier revestimiento viejo
- Si la madera presenta un importante glaseado superficial (que afecte a la penetración del producto) preveer una preparación previa del soporte (consultar con nuestro Departamento Técnico).
- Comprobar la porosidad del soporte antes de la aplicación. Realice una prueba de gota de agua para valorar su porosidad
- Sobre maderas pulidas o lijadas, se recomienda encarecidamente realizar una prueba previa

### Madera nueva:

- Aplique inmediatamente una capa de SEASONITE®\* para limitar el riesgo de deformación, agrietamiento y envejecimiento prematuro
  - Dejar expuesto de 6 a 9 meses (para que se abran los poros) antes de aplicar TEXTROL®

### Madera gris no tratada:

- Limpiar la madera con NET-TROL®\*
- Lijar la madera si es necesario (grano 100 máx.)

### Madera gris tratada(aceitada):

- Eliminar los aceites con el sistema AQUANETT®\*/PREPDECK®\* + NET-TROL®\*
- Lije la madera si es necesario (grano 100)

### Madera tratada con pintura, lasur o barniz:

- Recubrimiento alquídico gliceroftálico: sistema DILUNETT®\*(1) + NET-TROL®\*
- Lije la madera si es necesario (grano 100)

**Nota:** después de la limpieza dejar secar la madera (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%)

Siempre desempolve bien después de lijar.

(1) No utilizar DILUNETT®\* sobre maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo...) por riesgo de acumulación de taninos. Contáctenos.

## APLICACIÓN

- Antes de empezar, comprobar el color elegido en una pequeña zona (esperar a que seque)
- Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- No diluir. Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente
- La humedad relativa debe de estar en torno al 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. La humedad de la madera no debe superar el 18%
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores
- Termine siempre en un corte o una ruptura natural, como una puerta o una ventana
- En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo
- No dejar secar entre capas

- En caso de aplicación con pistola, alise con una brocha sobre la marcha
- Sobre un soporte preparado, aplicar una capa generosa de TEXTROL® en el sentido de las fibras de la madera y sobre todo el largo de la lama, insistiendo en los extremos
- Aplicar una segunda mano cuando desaparezca el aspecto húmedo sobre la madera (entre 15 y 30 minutos aproximadamente). Nunca deje secar entre capas. Aplicar "húmedo sobre húmedo". Repetir la operación hasta saturar el soporte (rechazo de madera)
- Alisar el exceso de producto (o incluso limpiar con un paño) antes del secado para evitar restos de sobrecargas o brillos al secarse, TEXTROL® debe estar dentro la madera y no en la superficie
- En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme
- Al finalizar el trabajo, realizar un control final para asegurarse de que no queda restos de producto sobre la superficie de la madera

**Nota:** Puesta en marcha de terrazas y pantalanés: tráfico normal 48/72 horas según condiciones meteorológicas

## MANTENIMIENTO

- Si la superficie está manchada o sucia, limpiar previamente con NET-TROL®\* y dejar secar completamente (tiempo de secado mínimo 3 días)
- Cuando la madera se aclare con el tiempo, aplicar TEXTROL® en una sola capa según el procedimiento anterior, sin pulir, decapar ni lijar previamente
- Antes del mantenimiento, no es necesario decapar. Las cantidades de TEXTROL® a utilizar se reducen a la mitad porque la protección en la masa sigue existiendo. Esto se puede hacer con una brocha, un rodillo o una pistola pulverizadora sin aire. En general, una sola capa es suficiente. En superficies muy porosas puede ser necesaria una segunda capa

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas en  
**+34 (0)934 680 200****