

OWATROL

TEXTROL

SATURADOR ESPECIAL
MADERAS BLANDAS



DESCRIPCIÓN

Saturador para maderas blandas, basado en aceites vegetales naturales.

PROPIEDADES

- Protección mate transparente "aspecto aceitado" de larga duración
- Conserva el aspecto natural de la madera
- No forma película: no se escama ni se pela con el tiempo
- Incoloro o tintado
- No se oscurece bajo los rayos UV
- Fácil de usar
- Fácil y rápido mantenimiento, sin pulido, lijado o decapado
- Se puede teñir con colorantes líquidos universales a razón de 30ml por litro como máximo

DESTINO

- Chalets, revestimientos, terrazas, vallas, casetas de jardín
- Maderas blandas tratadas en autoclave o no, como Cedro Rojo, Alerce, Abeto Douglas, etc. No recomendado para madera contrachapada
- Superficies horizontales y verticales

MATERIAL	FORMATO	ACABADO
Brocha	1 L	Mate
Pad	5 L	
Rodillo	20 L	
Pistola		USO Exterior



Incoloro



Roble
Dorado



Roble
medio



Roble
Rústico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Alquídico
Disolvente	White Spirit
Olor	Disolvente
Monocomponente/bicomponente	Monocomponente
Densidad	0.875 +/- 0.05 a 20°C
Viscosidad	Fluido
Extracto seco	46% +/-2%
Brillo	Mate
Aspecto	Transparente, aspecto mojado
Punto de inflamación	> 62°C
COV	Valor límite UE para este producto (cat. A/f): 700 g/l (2010). Este producto contiene máx. 455g/l.
Material de aplicación	Brocha, rodillo, pistola o pad para madera
Dilución	Listo al uso, no diluir

Rendimiento	De 10 a 12 m ² por litro y por capa. 5 m ² por litro en sistema multicapa
Secado y recubrimiento	Aplicar húmedo sobre húmedo entre capas, máximo 30 min, dependiendo de las condiciones climáticas Puesta en marcha de terrazas y pantalanés: tráfico normal 48/72 horas según las condiciones meteorológicas
Limpieza del material	White-Spirit. Los trapos empapados no deben almacenarse ni tirarse directamente a un bote de basura Dejarlos secar planos de antemano
Almacenamiento	Mínimo 2 años en envase hermético original Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Instrucciones generales:

- Se aplica sobre una superficie limpia y libre de cualquier tratamiento anterior que no sea TEXTROL®
- La madera debe de estar limpia, seca (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y preparada según las reglas del arte y las normas vigentes - libre de polvo, moho, manchas de grasa y cualquier revestimiento viejo
- Si la madera presenta un importante glaseado superficial (que afecte a la penetración del producto) prever una preparación previa del soporte (consultar con nuestro Departamento Técnico).
- Comprobar la porosidad del soporte antes de la aplicación. Realizar una prueba de gota de agua para valorar su porosidad
- Sobre maderas pulidas o lijadas, se recomienda encarecidamente realizar una prueba previa

Madera nueva:

- Dejar expuesta de 6 a 9 meses (para que se abran los poros) antes de aplicar TEXTROL®

Madera gris no tratada:

- Limpiar la madera con NET-TROL®*
- Lijar la madera si es necesario (grano 100 máx.)

Madera gris tratada(aceitada):

- Eliminar los aceites con el sistema AQUANETT®*/PREPDECK®* + NET-TROL®*
- Lijar la madera si es necesario (grano 100)

Madera tratada con pintura, lasur o barniz:

- Recubrimiento alquídico gliceroftálico: sistema DILUNETT®*(1) + NET-TROL®*
- Lijar la madera si es necesario (grano 100)

Nota: Después de la limpieza dejar secar la madera (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%)

Siempre desempolvar bien después de lijar.

- (1) No utilizar DILUNETT®* sobre maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo...) por riesgo de acumulación de taninos. Contáctenos.

APLICACIÓN

- Antes de empezar, comprobar el color elegido en una pequeña zona (esperar a que seque)
- Proteger todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- No diluir. Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente
- La humedad relativa debe de estar en torno al 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. La humedad de la madera no debe superar el 18%
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores
- Terminar siempre en un corte o una ruptura natural, como una puerta o una ventana
- En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo
- No dejar secar entre capas
- En caso de aplicación con pistola, alisar con una brocha sobre la marcha

- Sobre un soporte preparado, aplicar una capa generosa de TEXTROL® en el sentido de las fibras de la madera y sobre todo el largo de la lama, insistiendo en los extremos
- Aplicar una segunda mano cuando desaparezca el aspecto húmedo sobre la madera (entre 15 y 30 minutos aproximadamente). Nunca dejar secar entre capas. Aplicar "húmedo sobre húmedo". Repetir la operación hasta saturar el soporte (rechazo de madera)
- Alisar el exceso de producto (o incluso limpiar con un paño) antes del secado para evitar restos de sobrecargas o brillos al secarse, TEXTROL® debe de estar dentro la madera y no en la superficie
- En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme
- Al finalizar el trabajo, realizar un control final para asegurarse de que no quedan restos de producto sobre la superficie de la madera

Nota: Puesta en marcha de terrazas y pantalanés: tráfico normal 48/72 horas según condiciones meteorológicas

MANTENIMIENTO

- Si la superficie está manchada o sucia, limpiar previamente con NET-TROL®* y dejar secar completamente (tiempo de secado mínimo 3 días)
- Cuando la madera se aclare con el tiempo, aplicar TEXTROL® en una sola capa según el procedimiento anterior, sin pulir, decapar ni lijar previamente
- Antes del mantenimiento, no es necesario decapar. Las cantidades de TEXTROL® a utilizar se reducen a la mitad porque la protección en la masa sigue existiendo. Esto se puede hacer con una brocha, un rodillo o una pistola pulverizadora sin aire. En general, una sola capa es suficiente. En superficies muy porosas puede ser necesaria una segunda capa

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas en
+34 518 890 802**