

OWATROL

TEAK-OLJE

HUILE POUR TECK



DESCRIPTION

TEAK-OLJE est une huile incolore développée pour nourrir et protéger en profondeur des mobiliers de jardins et les surfaces en teck.

PROPRIÉTÉS

- Conserve la beauté naturelle du bois.
- Très pénétrant.
- Aspect mat naturel.
- Ne noircit pas.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur. Horizontale/Verticale.
- Bois exotiques : Teck et autres essences utilisées pour le mobilier de jardin hors Keruing.

MATÉRIEL	FORMAT	USAGE
Pinceau Brosse Spalter Rouleau Pistolet	1L	Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Alkydes
Solvant type	White spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
Densité	0.8+/-0.05 à 20°C
Viscosité	Fluide
Extrait sec	39% +/-2%
Brillance	Mat
Aspect	Translucide
Point d'éclair	>60°C
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/e) : 700g/l (2010). Ce produit contient max. 460g/l.
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5 à 7 m ² /l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Recouvrement frais sur frais avant séchage, max 30 min selon condition climatique.
Nettoyage du matériel	White spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri des variations du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les bois exotiques sont denses, contiennent des huiles naturelles et sont dans la plupart du temps "glacés" dans un souci d'esthétique. Ces différents paramètres empêchent une parfaite pénétration des produits de protection.

Bois neufs :

- Laisser le bois 6 mois aux intempéries (12 mois pour le Padouk, Iroko et l'Azobé) pour obtenir un déglacage et un dégraissage naturels. Si nécessaire nettoyer à l'aide du NET-TROL®* avant l'application du TEAK-OLJE.
- OU
- Dégraisser le support à l'acétone avec plusieurs chiffons non pelucheux.
 - Procéder à un égrenage du bois dans le sens des fibres du bois avec un papier abrasif grain 100 maxi afin d'ouvrir les pores du bois.
 - Dépoussiérer soigneusement.

Bois vieux, tachés ou noircis :

- 1 - Le bois n'a jamais subi aucune protection (huile ou autre).
 - Nettoyer au NET-TROL®*.
 - Égrener si nécessaire (grain 100) puis dépoussiérer.
- 2 - Le bois a déjà subi antérieurement une protection non filmogène (huile ou autre).
 - Déshuiler préalablement le support à l'AQUANETT®*
 - Neutraliser et nettoyer le support au NET-TROL®*.
 - Égrener si nécessaire (grain 100 maxi) puis dépoussiérer.

Bois anciennement lasurés, vernis, ... :

- Décaper le bois avec le système DILUNETT®* + NET-TROL®* et égrener (grain 100).

APPLICATION

- Avant de démarrer, assurer vous de la porosité du support puis vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- En vertical ou pour les meubles de jardin, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Appliquer une couche de TEAK-OLJE. Laisser pénétrer le produit pendant 15-20 minutes maximum. Au besoin travailler sur de petites zones pour être certain de ne pas dépasser ce temps.
- Renouveler l'opération avec une 2ème couche en prenant garde de ne pas laisser sécher entre les couches (application frais sur frais).
- Après pénétration de la 2ème couche (15-20 minutes), essuyer avec un chiffon sec non pelucheux, le produit en excès pour éviter toute trace de brillance.

En fin de travaux, procéder à une ultime vérification pour s'assurer qu'il n'y a plus de produit en surface du bois. Éliminer alors le surplus avec un chiffon non pelucheux.

Mise en service normal 48/72 heures.

ENTRETIEN

En extérieur l'aspect huilé du TEAK-OLJE, disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil.

Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps passer à la maintenance.

Rénovation courante :

Le TEAK-OLJE ne noircit pas et ne s'écaille pas. Par conséquent il ne nécessite aucun ponçage, déshuilage ou décapage préalable avant l'entretien.

Nettoyer, dépoussiérer le support.

Appliquer une seule couche sur le support à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou en pulvérisation. Après pénétration, essuyer avec un chiffon sec non pelucheux le produit en excès pour éviter toute trace de brillance.

Rénovation tardive (bois grisailés ou noircis) :

Éliminer le gris de surface avec NET-TROL®* (ou AQUANETT®* + NET-TROL®* suivant l'état du bois) puis recommencer le système de protection recommandé (cf. paragraphe APPLICATION).

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70