

OWATROL®

COMPOXELL

PROTECTOR/REVITALIZADOR
ESPECIAL MADERA
COMPOSITE



DESCRIPCIÓN

COMPOXELL® es un acabado destinado a la decoración y renovación de soportes de madera compuesta. Protector contra las agresiones de los rayos U.V. y las inclemencias del tiempo.

PROPIEDADES

- Protección tintada semitransparente
- Barrera anti manchas (aceites, grasas, alimentos, etc.)
- Impermeabiliza el soporte
- Fácil aplicación
- Secado rápido

DESTINO

- Todas las maderas compuestas porosas
- Superficies horizontales (terrazas, etc.) y superficies verticales (revestimientos, etc.), mobiliario de jardín, etc.
- Ideal para cubiertas acanaladas o ranuradas

| | | |
|---|------------------------------|--|
| MATERIAL Brocha Rodillo Pistola | FORMATO 1L 2,5L | ACABADO Satinado USO Exterior |
|---|------------------------------|--|



Marrón



Gris

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Clasificación | Familia I clase 7b2 según norma NFT36-005 |
| Ligante | Aglutinante de función especial |
| Disolvente | Agua |
| Olor | Sin olor |
| Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla | Monocomponente |
| Ph | 8-9 |
| Densidad | 1.02 +/- 0.05 a 20°C |
| Viscosidad | Brookfield alrededor de 600 cps. Plano cónico 19,5-21,5 cps |
| Extracto seco | 20% ± 1% |
| Brillo | Satinado |
| Aspecto | Tinte semitransparente |
| Punto de inflamación | No clasificado como inflamable |
| COV | Categoría de producto A/i: 140 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 100 g/l. |
| Material de aplicación | Brocha, rodillo o pistola |

| | |
|-------------------------------|---|
| Dilución | Listo al uso. No diluir |
| Rendimiento | 10 a 12 m ² /l por capa |
| Secado y recubrimiento | Secado al tacto: 1 hora Repintable: 4 horas Puesta en marcha: 12-24 horas |
| Limpieza del material | Agua |
| Almacenamiento | Mínimo 1 año en su envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El soporte debe de estar limpio, seco, libre de polvo, moho y manchas de grasa
- Limpiar previamente con COMPO-CLEAN* o con un detergente adecuado. Insistir en las superficies ranuradas
- Proteger las partes que no serán tratadas
- Realizar un ensayo de porosidad (conocido como ensayo de la gota de agua) para asegurarse de que el producto penetre correctamente en el soporte

APLICACIÓN

- Mezclar bien el producto antes de la aplicación
- Aplicar una capa uniforme de COMPOXELL en todo el largo de la lama
- Siempre detenga la aplicación al final de un corte natural
- Aplicar en una sola capa la cantidad suficiente (en ocasiones es necesaria una segunda aplicación) y alisar adecuadamente para obtener un acabado uniforme
- En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme

El producto no permite ocultar grandes defectos de desgaste, en particular las grandes diferencias de profundidad de las posibles ranuras

MANTENIMIENTO

Cuando el soporte se aclare con el tiempo, planifique aplicar COMPOXELL® en una sola capa sobre todo el sustrato según el procedimiento mencionado anteriormente, sin lijar ni decapar.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 (0)934 680 200**