

# OWATROL

# OLÉOFLOOR® CLASSIC

ACEITE SATINADO DE ALTO RENDIMIENTO



## DESCRIPCIÓN

OLEOFLOOR® CLASSIC es un aceite satinado destinado a proteger y embellecer todas las obras de madera en interior.

Ideal para poner todos los locales rápidamente en servicio.

Contiene resinas de poliuretano modificadas para soportar mejor el uso diario.



## PROPIEDADES

- Ideal para madera cruda o previamente aceitada
- Olor agradable
- Resalta el aspecto natural de la madera
- Gran comodidad de aplicación. Secado rápido
- Óptima penetración, nutre la madera en profundidad
- Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos, incluido el amoníaco. Protección reforzada contra el agua
- No requiere pulido ni equipo de aplicación pesado y costoso
- Se puede teñir con colorante universal (máx. 3%), sólo en la 1ª capa

## DESTINO

- Puede aplicarse a todas las especies habitualmente utilizadas en este tipo de trabajos (parquet, escaleras, encimeras, panelados, etc.).
- Adecuado para la renovación de soportes crudos o previamente aceitados (sujeto a compatibilidad)

### MATERIAL

Rodillo microfibra sintética spalter (especial vitrificación)

### FORMATO

1 L  
5 L

### USO

Interior



Incoloro  
aspecto  
aceitado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Clasificación</b>	Familia 1 - Clase 6a/4a según norma NFT36-005
<b>Ligante</b>	Poliuretano y alquídicos modificados
<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Olor</b>	Néutro
<b>Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla</b>	Monocomponente
<b>Ph</b>	8-9
<b>Densidad</b>	1.03 +/-0.05 a 20°C
<b>Viscosidad</b>	fluido
<b>Extracto seco</b>	26% +/-2%
<b>Brillo a 60°C</b>	15 – 35
<b>Aspecto</b>	Aceitado
<b>Punto de inflamación</b>	Clasificado como no inflamable
<b>COV</b>	Valor límite UE para este producto (cat.A/i): 140g/l (2010). Este producto contiene máx. 50 g/l
<b>Material de aplicación</b>	Rodillo de microfibras sintéticas, spalter (especial vitrificación), pistola Airless o Airmix
<b>Dilución</b>	Listo al uso, no diluir

<b>Rendimiento</b>	15 a 20 m <sup>2</sup> por litro y por capa El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición de la superficie y absorbencia, y el modo de aplicación
<b>Secado y recubrimiento</b>	- Libre de polvo: 30 minutos - Secado al tacto: 1 a 2 horas - Lijado: 3 a 4 horas. - Repintable: 4 a 12 horas - Tránsito normal: 24 horas - Tráfico intenso: 2 semanas - Dureza final: 2 semanas
<b>Limpieza del material</b>	Agua, inmediatamente después de su uso
<b>Almacenamiento</b>	Mínimo 1 año en envase hermético original Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteja todo lo que no deba ser tratado
- Una buena preparación es fundamental para el aspecto final del acabado

**Para un soporte en mal estado** y en particular sobre suelos de parquet será necesario lijar la madera para dejarla al descubierto según las siguientes reglas:

- Efectuar sucesivas operaciones de lijado desde los granos más gruesos hasta los más finos
- Recomendamos lijar en 4 etapas con granos 60 – 80 – 120 – 150.

Grano grueso			Grano medio			Grano fino			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Efectuar una prueba previa con el grano más grueso para asegurarse de que el lijado no provoque la aparición de grietas
- Para superficies particularmente sucias o irregulares, comience con un grano más grueso (40)
- Use una rebordeadora para los bordes, un raspador o un cincel para los ángulos
- Si es necesario, rellene las grietas < 2 mm con LIANFLOOR®\* antes de cambiar a grano fino
- Adapte la presión y la velocidad de lijado según el grano utilizado, la naturaleza de la madera más o menos blanda y el espesor de la capa de desgaste
- Desempolva siempre a fondo con una aspiradora entre cada lijado sin olvidar las zonas de polvo (zócalos, radiadores, tuberías, bordes de ventanales, etc.)

### **Para un soporte en buen estado:**

- Para un acabado de mejor calidad, se recomienda realizar un lijado fino (grano 150 o superior) antes de la aplicación
- En todos los casos, la madera en bruto debe de estar limpia, seca y no grasa
- La madera previamente aceitada debe limpiarse con SPACENETT®\* o un limpiador de madera
- Si es necesario, limpiar con SOAPCLEAN\* y dejar secar
- Cumplir con las normas/DTU vigentes

## APLICACIÓN

- Mezclar bien el producto. Listo al uso. No diluir
- No aplicar cuando la temperatura del aire ambiental y de la madera sea inferior a 10°C y superior a 25°C, todo caso, cumplir con las normas/DTU vigentes
- Aplicar una primera capa regular de OLEOFLOOR® CLASSIC. Efectuar 3 pasadas cruzadas en una sola aplicación, de cara a la luz y partiendo de la parte opuesta a la puerta, para avanzar hacia ella
- Comenzar por los bordes y luego cubrir toda la superficie, trabajando en áreas de 2m por 2m
- Dejar secar de 3 a 4 horas (puede variar según las condiciones ambientales)
- No esperar más de 12 horas entre la aplicación de las 2 capas
- Aplicar una segunda mano de OLEOFLOOR® CLASSIC
- Dependiendo del resultado deseado, se puede realizar un ligero lijado (grano nº 180 a 200) para eliminar las pequeñas asperezas de la madera. Luego desempolvar a fondo entre las dos capas
- Esperar al menos 24 horas antes de volver a colocar muebles, protegiendo los pies con deslizadores
- No cubra el soporte aceitado con alfombras o lonas protectoras durante los 14 días posteriores a la aplicación de OLEOFLOOR® CLASSIC

## MANTENIMIENTO

- Desempolva regularmente la superficie tratada con una escoba o aspiradora. Proceder al barrido húmedo (detergente neutro y máximo centrifugado del material)
  - Si es necesario, elimine los restos de cera, sustancias grasas y otras suciedades que obstruyen el soporte con SOAPCLEAN®\* o un jabón suave
  - Para renovación total o parcial, lijara la zona con un abrasivo fino (180-200). Desempolvare bien y luego aplicar una capa fina de OLEOFLOOR® CLASSIC para restaurar el brillo de la madera y protegerla nuevamente. El retoque local es posible y depende del nivel de degradación de la capa original
- Evitar una limpieza excesivamente intensa en las 3 semanas siguientes a la aplicación de OLEOFLOOR® CLASSIC

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com/es](http://www.owatrol.com/es)**

**Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas en  
[+34 \(0\)9 34 68 02 00](tel:+34934680200)**