

# OWATROL

## RUSTOL-ALU RA.85

PEINTURE DE FINITION ALUMINIUM



### DESCRIPTION

RUSTOL-ALU RA.85 est une peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.



### PROPRIÉTÉS

- Renforce la luminosité.
- Aspect « brillant durable » par suite d'un parfait enrobage des particules d'aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®\*, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.
- Structure très homogène, « tuilage parfait ».
- Grande résistance aux agents atmosphériques.
- Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
- Excellentes propriétés anticorrosion.
- Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).
- Résistance à la température de + 175°C en pointe.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d'échappement...
- Machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries.

### MATERIEL

Pinceau  
Rouleau  
Pistolet

### FORMAT

0,5 L  
2,5 L  
20 L

### FINITION

Brillant

### USAGE

Extérieur/  
intérieur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 4a
<b>Liant</b>	Alkyde
<b>Solvant type</b>	White spirit
<b>Odeur</b>	Solvant
<b>Monocomposant/bicomposant rapport de mélange</b>	Monocomposant
<b>Densité</b>	0.96 +/- 0.05 à 20°C
<b>Viscosité</b>	40 - 50 secondes à la coupe ISO 4
<b>Extrait sec</b>	49% +/-2%
<b>Brillance</b>	>70 à 60°
<b>Aspect</b>	Aluminium
<b>Point d'éclair</b>	PE > 60°C
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 495g/l.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau, pistolet
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Rendement</b>	16 à 18 m <sup>2</sup> par litre
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Sec au toucher : 6 heures / Recouvrable : 24 heures / Sec et dur : 48 à 72 heures.
<b>Nettoyage du matériel</b>	White-Spirit
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse.
- Surfaces neuves : nettoyage et/ou dégraissage avant application.
- Sur surfaces oxydées et/ou anciennement peintes, éliminer au préalable les parties non adhérentes de rouille ou de peinture.
- Surfaces fortement oxydées ou soumise à un milieu exigeant il est fortement recommandé d'utiliser une sous couche RUSTOL CIP\* ou RUSTOL OWATROL®\*
- Surfaces métalliques non ferreuses : ne nécessite pas de dérochage. Procéder à un nettoyage et/ou dégraissage avant application.
- Une sous-couche anticorrosion de RUSTOL-OWATROL®\* est toujours recommandée pour éviter tous risques d'interaction entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent.

## APPLICATION

- Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet.
- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®\* au RUSTOL-ALU RA.85. pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- Appliquer une couche de RUSTOL-ALU RA.85. Si deux couches sont prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.
- Le RUSTOL-ALU RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL®\* ; il sèche donc lentement, ce qui permet d'obtenir un film lumineux et très régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.

## ENTRETIEN

### Rénovation usuelle :

Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.

### Rénovation trop tardive :

Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**