



TMU 97S-PROTEKXYL 2i

INSECTICIDA Y FUNGICIDA

Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Previene y cura el ataque de hongos e insectos. • Insecticida y fungicida. • Fórmula para porteger contra las termitas y la mancha azul. • Hasta 10 años de efectividad⁽¹⁾. • Aplicación fácil. Excelente penetración. • Listo para usar. Transparente. • Protege las clases 1, 2 y 3A.
Destinos	<ul style="list-style-type: none"> • Interiores: Superficies verticales y horizontales – Revestimientos, escaleras, mobiliario... • Exteriores: Superficies verticales y horizontales - Revestimientos , marcos de ventanas y puertas... <p>Madera en buenas condiciones o infectada.</p> <p><u>Prevención:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Insectos: Capricornio, carcoma, lyctus, termitas. • Hongos de putrefacción cúbicos y decoloración por macha azul⁽²⁾. <p><u>Curativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Insectos: Capricornio, carcoma, termitas. • Elimina todos los insectos en profundidad e impide otra infección.
Datos técnicos	<p>Contiene:</p> <p style="padding-left: 20px;">IPBC: 0.75 % Propiconazol: 0.24 % Permethrina : 0.25 %</p> <p>Acabado: Transparente</p> <p>Densidad a +20°C: 0.8</p> <p>Viscosidad: Fluido</p> <p>Residuo seco: 6-10%</p> <p>Estado físico: Liquido fluido</p> <p>Punto de inflamación : > 61°C</p> <p>Compatibilidad: Cualquier acabado mono o bicomponente.</p> <p>Envase: 1L, 2.5L,</p> <p>Almacenaje: 3 años en el embalaje de origen sin abrir.</p>
Preparación de la superficie	<p>Indicaciones generales:</p> <p>Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, mugre y recubrimientos anteriores. Después de limpiar, dejar secar la madera 2-3 días en tiempo seco, o hasta que haya alcanzado un grado de humedad máxima del 18 % antes de aplicar TMU 97S-PROTEKXYL 2i.</p> <p>TMU 97S-PROTEKXYL 2i se tiene que aplicar únicamente en madera virgen, sin ningún otro tratamiento. Todos los demás acabados deben ser completamente eliminados.</p> <p>Cualquier madera debilitada por la infestación debe ser cortada y reparada, empleando un sistema reparador de madera apropiado, o con una nueva pieza de madera adecuada.</p> <p>Todas las secciones cortadas deben ser tratadas antes de ser reparadas.</p> <p>Todo nuevo empalmado de piezas de madera debe ser tratado antes de proceder a la fijación.</p> <p>Si fuera necesario, lijar la superficie después de limpiar y/o decapar (papel de lijar 100).</p> <p>Superficies de madera nueva:</p> <p>Lijar la superficie con papel de lijar 100 para mejorar la penetración. Quitar el polvo.</p> <p>Superficies de madera curada (sin tratar):</p> <p>La madera que ha sido expuesta a la intemperie durante más de 6 meses o que se ha vuelto gris, debe limpiarse con NET-TROL®* para eliminar los restos de fibras de madera, suciedad y otros contaminantes de superficie antes de aplicar TMU 97S-PROTEKXYL 2i.</p> <p>Superficies previamente engrasadas:</p> <p>Interiores: Contáctenos para más información. Exteriores: Eliminar todos los aceites con PREPDECK®* y neutralizar la superficie con NET-TROL®* antes de aplicar el TMU 97S-PROTEKXYL 2i.</p> <p>Superficies con acabados sin solventes fuertes (imprimaciones, pinturas...):</p> <p>Interiores: Contáctenos para más información. Exteriores: Eliminar todos los tratamientos con DILUNETT®* y neutralizar la superficie con NET-TROL®* antes de aplicar el TMU 97S-PROTEKXYL 2i. Otros acabados tipo Epoxi, Uretanos ,...: Contáctenos para más información.</p>

Material de aplicación	Cepillo. Pulverizador para el jardín. Inyección a presión. Inmersión.
Consejos para una buena aplicación	Cubrir todo lo que no se desee recubrir, incluso plantas, arbustos, peceras, etc. Aplicar con temperatura entre 5°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o en una superficie caliente. Agitar o remover bien el envase antes de usar. No disolver. Los revestimientos verticales deben aplicarse de arriba a abajo. Cuando emplee pulverizador para jardín, ajustar la boquilla para impedir la formación de vaho. Después de la aplicación con pulverizador, volver a pasar el cepillo para mejorar la penetración y la uniformidad de la cobertura. No emplear TMU 97S-PROTEKXYL 2i cerca de una fuente de calor. No tratar colmenas. Consultar antes de usar TMU 97S-PROTEKXYL 2i sobre maderas de hoja ancha – Roble, Castaño, Fresno...
Dilución	No diluir.
Aplicación	Indicaciones generales Saturar totalmente la madera. Esto debe hacerse empleando TMU 97S-PROTEKXYL 2i mojado sobre mojado hasta que la madera rechace el producto. Madera nueva o madera tratada pero en buenas condiciones Aplicar de forma generosa TMU 97S-PROTEKXYL 2i hasta la saturación de la superficie. Nota: La madera nueva blanda que va a colocarse en el exterior, y que será protegida posteriormente con un producto de la gama OWATROL®, debe ser tratada previamente con SEASONITE®*. Después de 6-12 meses de exposición a la intemperie puede ser tratada con otro acabado de la gama OWATROL®. Madera infectada pero en buenas condiciones Aplicar de forma generosa TMU 97S-PROTEKXYL 2i hasta la saturación de la superficie. Madera muy afectada Secciones grandes: perforar cada 20 cm. Secciones pequeñas: perforar cada 40 cm. Inyectar TMU 97S-PROTEKXYL 2i en los agujeros perforados. A continuación, aplicar de forma generosa TMU 97S-PROTEKXYL 2i hasta la saturación de la superficie. INMERSIÓN: Contáctenos. Consultar antes de usar TMU 97S-PROTEKXYL 2i sobre maderas de hoja ancha – Roble, Castaño, Fresno...
Rendimiento	Preventivo: 5 m ² por litro. Curativo: 3 m ² por litro. El rendimiento efectivo variará en función del método de aplicación, tipo y estado de la madera.
Secado	- Completamente seco: 24/48 horas. - Se puede recubrir: Acabado base solvente - 24 horas. Acabado base agua/acrílico 12 horas. Nota: El tiempo de secado dependerá de la absorción de la madera, y de las condiciones de temperatura y humedad relativa.
Limpieza del material	Disolvente apropiado
Almacenamiento	No dejar que se congele y evitar las altas temperaturas. Si el TMU 97S-PROTEKXYL 2i se congela, agitar o remover para recuperar su consistencia original. Almacenar únicamente en su embalaje de origen.
Información general	Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte con nuestro departamento técnico info@owatrol.com o con su distribuidor local OWATROL en su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición. Todos los demás productos OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y de su ficha técnica.
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad (FDS) disponible www.owatrol.com y al texto que figura en el embalaje de conformidad con la legislación vigente.
Fecha de expedición	Septiembre 2016

* Mismo fabricante.

⁽¹⁾ Empleado acorde con la ficha técnica y el código de práctica actual, TMU 97S-PROTEKXYL 2i tiene una efectividad preventiva contra los insectos que dura hasta 10 años.

⁽²⁾ En madera ya infectada.

Owatrol Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:

www.owatrol.com