

OWATROL®

TROPITECH® "ALL IN ONE" PROTECCIÓN TRÁFICO INTENSO



DESCRIPCIÓN

- Protección tintada transparente para tarimas y revestimientos

PROPIEDADES

- Sistema híbrido (resinas alquídicas y acrílicas) para una óptima durabilidad
- Protección UV reforzada
- Secado rápido y fácil aplicación

DESTINO

- Madera: Todas las maderas naturales excepto las tánicas (Roble, Castaño y Cedro Rojo) y madera Termotratada
- Vertical/horizontal: revestimientos y terrazas

MATERIAL	FORMATO	ACABADO
Brocha	5L	Satinado
Rodillo	20L	
Pistola		
		USO
		Exterior



MIEL



TECA



SEDONA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación	Familia 1 clase 4a/7b2 según norma NFT36005
Ligante	Resinas Alquídicas y Acrílicas en emulsión
Disolvente	Agua
Olor	Neutro
Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla	Monocomponente
Densidad	1.030 ± 0.05
Viscosidad	40-60" CF4
Brillo	Satinado-mate
Extracto seco	20%+/2%
Aspecto	Fluido texturizado
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
COV	Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130g/l (2010). Este producto contiene máx. 40 g/l
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	De 8 a 10 m ² por litro y por capa El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorbencia de la superficie, así como el método de aplicación

Secado y recubrimiento	De 1 a 4 horas entre capas, dependiendo de la temperatura y humedad. (Espere 1 hora después del tiempo de secado al tacto) Para tarimas : puesta en marcha de 24 a 48 horas para tránsito moderado y 48 a 72 horas para uso de "alto tráfico"
Limpieza del material	Agua caliente + SOAPCLEAN*
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Soporte nuevo o nunca tratado:

- Preparación para PREPDECK®*. Comprobar el tipo y estado del soporte y realizar un test de gota de agua para valorar la dilución necesaria (ver Ficha Técnica de PREPDECK®*)

Soporte antiguo ya tratado:

- Tratamiento en buen estado: preparación con PREPDECK®* diluido, utilizado como limpiador (ver Ficha Técnica de PREPDECK®*)
- Tratamiento antiguo: preparación con PREPDECK®*, utilizado como decapante (ver ficha técnica de PREPDECK®*).

CONSEJO PROFESIONAL

- Si la madera presenta un aspecto oscuro después del enjuague, utilice una solución de un 20% de lejía con un 80% de agua. Aplicar y dejar actuar 5 minutos hasta que la madera recupere un tono más claro. Aclarar con hidrolimpiadora (mismas recomendaciones)
- Antes de empezar, comprobar el color elegido en una pequeña superficie (esperar a que se seque)
- Termine siempre en el final de la lama o corte natural
- En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo
- Asegúrese siempre que el soporte esté húmedo al aplicar la primera capa. Para ello, es posible rociar agua en forma de neblina

APLICACIÓN

- Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- Aplicar entre +10°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente
- Las superficies deberán tratarse de acuerdo con el DTU vigente
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores
- Después de enjuagar PREPDECK®*, sobre la madera húmeda, aplicar inmediatamente una capa uniforme de TROPITECH® "All In One" para obtener la máxima penetración. Si las condiciones ambientales secan la superficie durante la aplicación de la primera mano (especialmente en la cubiertas y otras superficies horizontales), rehumedecer la madera
- Dejar secar bien la primera capa de TROPITECH® "All In One" de 1 a 4 horas (puede variar según temperatura e higrometría, esperar 1 hora después de que la superficie esté seca al tacto)
- Una vez seca la primera capa, se requieren dos manos más de TROPITECH® "All In One". Dejar secar de 1 a 4 horas (puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad, espere 1 hora después de su secado al tacto)
- No aplicar "húmedo sobre húmedo"
- En caso de aplicación con pistola, se recomienda encarecidamente alisar con brocha para homogeneizar el producto aplicado y promover la penetración

*Mismo fabricante. Consultar la Ficha Técnica.

MANTENIMIENTO

Cada temporada, inspeccione la superficie

- En caso de degradación local, aplicar una solución de PREPDECK®* (1 volumen de PREPDECK®* por 5 volúmenes de agua), cepillar y dejar actuar 10 minutos
- En caso de degradación local con presencia de moho, aplicar una solución de lejía/agua (1 volumen de lejía por 3 volúmenes de agua), cepillar y dejar actuar 15 minutos

- Enjuagar con agua dulce y aplicar una capa de TROPITECH® "All In One" sobre la madera aún húmeda para obtener una máxima penetración. Una vez seca la primera capa, aplicar una segunda capa de TROPITECH® "All In One" si es necesario. Deje secar de 1 a 4 horas entre capas (puede variar dependiendo de la temperatura y higrometría, esperar 1 hora después de que se seque al tacto)
- En caso de deterioro de todo el soporte, retomar el sistema PREPDECK®* inicial + TROPITECH "All In One"

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción apropiada para la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con de nuestros servicios que esta hoja no ha sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete no es responsabilidad del fabricante, no estando la aplicación de los productos bajo su control.

Fecha de edición: 08/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 (0)934 680 200****