



TEXTROL

SATURADOR ESPECIAL PARA MADERAS BLANDAS

Descripción	Saturador para madera a base de aceites vegetales naturales.																
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Protección transparente mate "aspecto aceitado", larga duración.• Conserva el aspecto natural de la madera.• No forma película: no se escama ni se pela con el tiempo.• Incoloro o tintado.• No se oscurece con los rayos UV.• Fácil de usar.• Mantenimiento fácil y rápido, sin lijar ni decapar.																
Destino	<ul style="list-style-type: none">• Exterior.• Chalets, revestimientos, terrazas, vallas, casetas de jardín...• Maderas blandas, duras, autoclave o no, incluido el Cedro Rojo. No apropiado para madera contrachapada.• Aplicar sobre una madera limpia libre de cualquier tratamiento anterior (o un saturador OWATROL® adecuado).• Superficies horizontales o verticales.																
Características técnicas	<p>Acabado: satinado Acabado: Mate - aspecto aceitado. Aglutinante: Resinas alquídicas. Tipo de disolvente: disolvente. Densidad (a + 20 ° C): 0,875 ± 0,05. Viscosidad: Líquido fluido. Extracto seco: 46% ± 3. Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. Almacenamiento: 2 años como mínimo en envases herméticos originales sin abrir. Envase: 1L, 5L, 20L (200L en Incoloro). Tonos (mezclables entre sí):</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Incoloro</td><td>Roble claro</td><td>Roble dorado</td><td>Roble medio</td><td>Roble rústico</td><td>Gris Antiguo</td><td>Gris grafito</td><td>Verde autoclave</td></tr></table> <p>Posibilidad de añadir un colorante universal (30 mL / L máx - consúltenos). Secado (datos a + 20 ° C y 50% de humedad relativa): 24/48 horas. Puesta en servicio de una terraza: 48/72 horas dependiendo de las condiciones meteorológicas. COV: valor límite de la UE para este producto (cat. A / f): 700 g / L (2010). Este producto contiene máx. 455 g / L.</p>									Incoloro	Roble claro	Roble dorado	Roble medio	Roble rústico	Gris Antiguo	Gris grafito	Verde autoclave
																	
Incoloro	Roble claro	Roble dorado	Roble medio	Roble rústico	Gris Antiguo	Gris grafito	Verde autoclave										
Preparación de la superficie	<p>Instrucciones generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• La madera debe estar limpia, seca (3 días de clima seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y preparada según las reglas del arte y de acuerdo con las normas vigentes - libre de polvo, moho, manchas de grasa y todo revestimiento viejo.• En maderas nuevas glaseadas (que dificulta la penetración del producto), realizar una preparación previa del soporte (consúltenos). <p>Madera nueva:</p> <ul style="list-style-type: none">• En maderas blandas aplique inmediatamente una capa de SEASONITE® * para limitar el riesgo de deformación, agrietamiento y convado. Dejar actuar de 6 a 9 meses (para que se abran los poros) antes de aplicar TEXTROL®. <p>Madera gris sin tratar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limpiar la madera con NET-TROL® *.• Lijar la madera si es necesario (grano 100 máx.). <p>Madera gris ya tratada (aceitada):</p> <ul style="list-style-type: none">• Decape con el sistema PREPDECK® * + NET-TROL® *.• Lije la madera si es necesario (grano 100).																

	<p>Madera anteriormente pintada, teñida o barnizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento alquídico gliceroftálico: decapado con el sistema DILUNETT® * (1) + NET-TROL® *. Lije la madera si es necesario (grano 100). <p>NOTA: Después de limpiar, dejar secar la madera (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%). Quite siempre el polvo después del lijado.</p> <p>(1) No utilizar DILUNETT® * en maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo ...). Riesgo de aumento de taninos.</p>
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Consejos pro	<ul style="list-style-type: none"> Antes de comenzar, verifique el tono elegido en un área pequeña (espere a que se seque). Proteja todo lo que no deba tratarse, incluidas las plantas. Aplicar entre + 5 ° C y + 35 ° C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre madera muy caliente. La humedad relativa rondará el 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. La humedad de la madera no debe superar el 18%. No aplique si se espera lluvia dentro de las 24 horas. Siempre termine en una tabla o una rotura natural como una puerta o una ventana. En superficies verticales, es recomendable trabajar de arriba a abajo. No deje secar entre manos. En caso de aplicación con spray, alisar con una brocha sobre la marcha.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> No diluir. Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación. Sobre una superficie preparada, aplicar una generosa capa de TEXTROL® en el sentido de la veta de la madera y sobre todo el largo del tablero, insistiendo en los extremos. Aplique una segunda capa cuando desaparezca la apariencia húmeda de la madera (aproximadamente de 15 a 30 minutos). Nunca deje secar entre capas. Aplicar "húmedo sobre húmedo". Repetir la operación hasta saturar el soporte (rechazo de madera). Alise el exceso de producto (o incluso limpie) antes del secado para evitar cualquier rastro de brillo al secarse: TEXTROL® debe estar dentro de la madera y no en la superficie. En caso de aplicación con spray, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme. <p>NOTA: Puesta en servicio de terrazas, pontones: tráfico normal 48/72 horas dependiendo de las condiciones meteorológicas.</p>
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> 10 a 12 m² / L por mano Aproximadamente 5 m² / L en un sistema multicapa. <p>El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorción de la superficie, así como el método de aplicación.</p>
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Si la superficie está manchada o sucia, límpiela primero con NET-TROL® * y déjela secar bien (mínimo 3 días de clima seco). Cuando la madera se aclare con el tiempo, planifique aplicar TEXTROL® en una capa localmente o sobre todo el soporte de acuerdo con el procedimiento anterior, sin decapar o lijar de antemano. Durante el mantenimiento no es necesario un decapado. Las cantidades de TEXTROL® a utilizar se reducen a la mitad porque la protección en la masa aún existe. Esto se puede hacer con una brocha, rodillo o pistola sin aire. Una sola pasada es suficiente sin lijar, pulir con chorro de arena o decapar; en superficies muy porosas puede ser necesaria una segunda pasada.
Limpieza del material	White-Spirit. Los paños empapados no deben almacenarse ni tirarse directamente a la basura. Séquelos planos de antemano.
Almacenamiento	Almacene el producto lejos de heladas y altas temperaturas.
Seguridad	Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en el sitio web www.owatrol.com y los textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Observe las precauciones de uso.
Fecha de edición	07/2021

* Mismo fabricante

Owatrol® Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com