



COPPER SPIRIT ACTIVADOR DE ÓXIDO VERDE

Descripción	Activador de óxido verde natural para crear efectos decorativos en: - Superficies de cobre no tratado - Cualquier otra superficie cubierta por el revestimiento especial para oxidar REACTIV LEAF COPPER
Características técnicas	Acabado: Líquido Composición: A base de oxidantes específicos Densidad: 1,02 ± 0,03 Extracto seco: 10 ± 3% COV: No aplica. Rendimiento: De 10 a 15 m ² por litro dependiendo del efecto decorativo y color final deseados. Limpieza: Aclarar con abundante agua y de forma inmediata los elementos que no vayan a ser decorados. Almacenamiento: Máximo 5 años protegido de heladas y altas temperaturas.
Aplicación	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. En superficies de cobre no tratado: 1 - Aplicar COPPER SPIRIT en superficies firmes, limpias y secas. Puede aplicarse con un pulverizador o con alguna herramienta (pañó, brocha, esponja, etc.) para obtener otros tipos de efectos decorativos. La formación de óxido verde debe comenzar rápidamente. En caso contrario, lijar la superficie hasta llegar al metal sin tratar. En superficies cubiertas por una primera capa de REACTIV LEAF COPPER: 1 - Aplicar una segunda capa de REACTIV LEAF COPPER y pulverizar COPPER SPIRIT 5 min después (pulverizar cuando la pintura aplicada esté todavía húmeda). Esta aplicación de COPPER SPIRIT debe hacerse solamente con el pulverizador. 2 - Volver a aplicar COPPER SPIRIT de forma regular (en intervalos de 15/30 min) hasta obtener el efecto y el color deseados. Si el efecto de óxido verde resultase demasiado intenso, aplique algunos toques de REACTIV LEAF COPPER. 3 - Una vez obtenido el efecto decorativo deseado, puede detener el proceso de formación de óxido verde con ayuda de: a. Una generosa aplicación de OWATROL® OIL (METAL. Interior/exterior), b. o bien una aplicación del inhibidor especial SPIRIT SEALER (gamma REACTIV. Interior). 4 - Para obtener una protección óptima del trabajo realizado se recomienda aplicar el barniz NATURAL VARNISH (mate) o OWATROL® OIL(satinado).
Consejo de decoración	Una aplicación irregular (por zonas) de COPPER SPIRIT permite crear un efecto final muy natural (ver vídeo).
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
Fecha de expedición	10/2020

Rendimiento	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
10-15 m ² /L	Entre 5°C y 35°C	Variable según aplicación	Agua

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com

**Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**