



VÍDEO

CRACKLE SPIRIT - Fase 2

EFEECTO CRAQUELADO VANGUARDISTA

Descripción	Segunda capa del sistema CRACKLE SPIRIT, que consigue un acabado craquelado vanguardista. Finas grietas regulares tipo «porcelana». Base acuosa. Sin olor. Secado rápido.
Destino	CRACKLE SPIRIT - Fase 2 se aplica sobre una capa seca (puede estar pegajosa) de CRACKLE SPIRIT - Fase 1. Respete el tiempo de secado entre capas: 4-6 horas mínimo.
Características técnicas	<p>Acabado: Líquido translúcido</p> <p>Composición: A base de resinas específicas</p> <p>Densidad: 1,04 ± 0,03</p> <p>Extracto seco: 40 ± 3%</p> <p>COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/I): 200 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 2 g/L COV.</p> <p>Rendimiento: De 8 a 10 m² por litro dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto decorativo deseado.</p> <p>Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto.</p> <p>Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.</p>
Aplicación:	<p>Agitar bien antes de usar.</p> <p>Producto listo para usar, no diluir.</p> <p>2 MÉTODOS DE APLICACIÓN:</p> <p>MÉTODO 1: Directamente sobre fondos con color</p> <p>Aplicar una capa generosa de CRACKLE SPIRIT - Fase 1 sobre un fondo con color o ya pintado con la ayuda de una brocha o de un rodillo de pelo medio.</p> <p>Dejar secar de 4 a 6 horas. El producto seco queda «pegajoso».</p> <p>Aplicar una capa fina de CRACKLE SPIRIT - Fase 2 con la ayuda de una brocha o de un rodillo para lacar de pelo corto. Las grietas se formarán pasados unos minutos.</p> <p>Dejar secar 4 horas antes de manipular. El efecto agrietado se hace visible por transparencia.</p> <p>Si lo desea, puede aplicar pintura o una pátina acrílica de base acuosa y después quitar el exceso con un paño dando el efecto deseado. Este color quedará fijado en las grietas, dejando al descubierto el color del fondo.</p> <p>MÉTODO 2: Con colorantes</p> <p>Tintar la pintura CRACKLE SPIRIT - Fase 1 del color deseado de las grietas con la ayuda de colorantes universales o al agua (del 3 al 7% aproximadamente). Aplicar una capa generosa del producto con la ayuda de una brocha o de un rodillo de pelo medio.</p> <p>Dejar secar de 4 a 6 horas. El producto seco queda «pegajoso».</p> <p>Tintar la pintura CRACKLE SPIRIT - Fase 2 del color de la superficie deseado con la ayuda de colorantes universales o al agua (del 3 al 7% aproximadamente).</p> <p>Aplicar una capa fina con una brocha o un rodillo para lacar de pelo corto. Las grietas se formarán pasados unos minutos.</p> <p>Dejar secar 4 horas antes de manipular.</p>
Consejo de decoración	El entramado de grietas depende de la cantidad de CRACKLE SPIRIT - Fase 1 utilizada: cuanto más espesa sea la aplicación, mayor será el tamaño de las grietas.
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
Fecha de expedición	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado Fase 1	Secado Fase 2	Limpieza del material
8-10 m ² /L	Brocha / rodillo	Entre 5°C y 25°C	4-6 horas	6 horas	AGUA

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

www.owatrol.com

**Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión. * Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior: presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).